

QUARTZ TYPE 2 IWT

Diametro (μm)	Passante (%)
400	99,05
355	97,23
300	92,36
250	71,89
212	62,20
180	38,45
100	1,11
80	0,24
63	0,07
F	0,00

