

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории

А.Ф.Шипкин
19.01.2025 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/F-19/01/25 от 19.01.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью «СПАЛЮСТЕК». Адрес: 125466, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, пом. 1Н/3
Наименование объекта испытаний ¹	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов РG
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «СПАЛЮСТЕК». Адрес: 125466, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, пом. 1Н/3
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/F-19/01/25
Идентификационный номер образца	№ 001/F-19/01/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 8617-2018 «Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия», ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Ширина меньшей полки, мм	ГОСТ 8617-2018	до 100 вкл.	80
Предельные отклонения, °	ГОСТ 8617-2018	±3	+1
Профили	ГОСТ 8617-2018	должны быть прямыми	Соответствует требованию
Продольное плавное отклонение от прямолинейности относительно любой плоскости на любом участке длиной 1 м не должно превышать, мм	ГОСТ 8617-2018	4	2
отклонение от прямолинейности относительно любой плоскости на любом участке профиля длиной 1 м не должно превышать, мм	ГОСТ 8617-2018	4	2

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,
3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Поперечное плавное отклонение от плоскостности ϵ (выпуклость и вогнутость) профилей не должно превышать, %	ГОСТ 8617-2018	1	0,6
Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины до 6 м не должны превышать более, мм	ГОСТ 8617-2018	10	5
Косина реза	ГОСТ 8617-2018	не должна превышать 3° и выводить профили за пределы сдаточной длины	Соответствует требованию

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ