



Испытательная лаборатория
«Международный стандарт»
Общества с ограниченной ответственностью
«Международный стандарт»
РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01
127030, город Москва, ул. Новослободская д. 20,
этаж 2, пом. I ком. 15, офис 88к
ИНН 7707454795; ОГРН 1217700308430
Телефон: +79055740063
Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Утверждаю
Руководитель
ИЛ «Международный стандарт»

Ситников Е.Н.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 29816-МС-2024 от 27.03.2024

1. Опытный образец	Экран-пленка Magic Film, торговая марка MAGIC GLASS
2. Изготовитель	DANDONG NEW MOON SILK CO LTD. Место нахождения: Китай, Room 704. Unit 2.46 Youth Street.Zhenxig District. Dandong. Liaoning
3. Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПРИВАТ ГЛАСС». Место нахождения: 125466, Россия, г Москва ул.Соколово-Мещерская д.25 пом.1 ком.13/ОФ 10
4. Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания	Спецификация изготовителя
5. Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 22-23 °С Относительная влажность воздуха 54...72 % Атмосферное давление 744...748 мм рт. ст.
6. Идентификация изделия	Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации
7. Результаты испытаний	Стр. 2

Результаты испытаний

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НД	РЕЗУЛЬТАТ
Коэффициент пропускания солнечного света, %, состояние пленки: вкл выкл	более 75 менее 15	87 10
Остаточная дымка, %, состояние пленки: вкл	менее 5	2
Угол обзора, °, состояние пленки: вкл	145	145
Коэффициент блокировки инфракрасного излучения, %, состояние пленки: вкл выкл	15 60	15 60
Коэффициент блокировки ультрафиолетового излучения, %, состояние пленки: вкл выкл	60 более 99	60 99,8
Рабочее напряжение (переменный ток), В, состояние пленки: вкл	60	60
Время отклика (скорость переключения), с	менее 0,5	0,3
Потребляемая мощность, Вт/м ²	6	6
Количество переключений, раз	более 1000000	1318520

Заключение:

Опытный образец соответствует нормативному документу, на соответствие которому проводились испытания.