

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT

Name: VKF517					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		142		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		408		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	600	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	790		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	50	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	75		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	4	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	4		
6	Abrasion		≥15,000	≥15000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div><div>Audit By: SU AI</div></div>						
Test By: SUYAN YU						

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT						
Name: VKF537					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		145		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		580		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	2500	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	1500		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	150	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	250		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	1	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	2		
6	Abrasion		≥15,000	≥25000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div>						
<div>Test By: SUYAN YU</div> <div>Audit By: SU AI</div>						

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT						
Name: VKF53480					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		142		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		524		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	950	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	950		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	230	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	350		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	1.5	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	2		
6	Abrasion		≥15,000	≥30000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div>						
<div>Test By: SUYAN YU</div> <div>Audit By: SU AI</div>						

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT

Name: VKF528					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		145		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		500		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	450	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	850		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	150	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	100		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	2	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	3		
6	Abrasion		≥15,000	≥30000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div>						
<div>Test By: SUYAN YU</div> <div>Audit By: SU AI</div>						

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT

Name: VKF535

Date: 2024/12/20

No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		145		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		630		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	1200	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	1300		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	350	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	550		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	1	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	1		
6	Abrasion		≥15,000	≥30000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	

Result Judgment: PASS



Test By: SUYAN YU

Audit By: SU AI

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT

Name: VKF355					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		145		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		400		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	450	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	900		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	60	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	50		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	2	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	1		
6	Abrasion		≥15,000	≥30000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div></div>						
Test By: SUYAN YU				Audit By: SU AI		

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT

Name: VKF539					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		142		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		739		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	850	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	2000		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	350	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	350		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	5	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	3		
6	Abrasion		≥15,000	≥25000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div>						
<div>Test By: SUYAN YU</div> <div>Audit By: SU AI</div>						

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT

Name: VKF54497					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		145		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		486		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	1600	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	1100		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	140	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	220		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	1	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	1		
6	Abrasion		≥15,000	≥30000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div>						
<div>Test By: SUYAN YU</div> <div>Audit By: SU AI</div>						

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT

Name: VKF554					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		145		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		558		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	600	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	1400		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	150	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	200		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	1	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	1		
6	Abrasion		≥15,000	≥30000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div><div>Audit By: SU AI</div></div>						
Test By: SUYAN YU						

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT						
Name: VKF549					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		145		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		558		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	600	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	1400		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	150	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	200		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	1	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	1		
6	Abrasion		≥15,000	≥30000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div>						
<div>Test By: SUYAN YU</div> <div>Audit By: SU AI</div>						

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT						
Name: VKF573					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		145		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		406		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	230	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	1100		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	100	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	60		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	3	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	2		
6	Abrasion		≥15,000	≥25000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div>						
<div>Test By: SUYAN YU</div> <div>Audit By: SU AI</div>						

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT

Name: VKF183					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		145		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		575		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	450	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	900		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	170	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	90		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	3	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	1		
6	Abrasion		≥15,000	≥30000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div><div>Audit By: SU AI</div></div>						
Test By: SUYAN YU						

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT

Name: VKF646					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		140		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		400		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	600	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	450		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	70	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	100		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	4	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	4		
6	Abrasion		≥15,000	≥21000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	

Result Judgment: PASS



Test By: SUYAN YU

Audit By: SU AI

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT						
Name: VKF642					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		142		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		420		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	550	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	800		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	40	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	27		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	1	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	1		
6	Abrasion		≥15,000	≥30000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div>						
<div>Test By: SUYAN YU</div> <div>Audit By: SU AI</div>						

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT						
Name: VKF644					Date: 2024/12/20	
No.	Test Items		Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)		142		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)		470		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L	≥ 250 N	330	GB/T 3923.1-2013	
		W	≥ 350 N	550		
4	Tear Strength (N)	L	≥ 15 N	100	GB/T 3917.2-2009	
		W	≥ 20 N	110		
5	Seam Strength 200N (mm)	L	≤ 8 mm	1	GB/T 13772.2-2008	
		W	≤ 8 mm	1		
6	Abrasion		≥15,000	≥30000	GB/T 21196	
7	Piling		≥3	4	GB/T 4802.2	
<div>Result Judgment: PASS</div> <div><div>M.S.D.N:0315588177-C.T.T.N.H.H</div><div>CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH</div><div>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</div></div>						
<div>Test By: SUYAN YU</div> <div>Audit By: SU AI</div>						

CÔNG TY TNHH VIỆT KAI ECOTECH

TAX: 0315588177

Office: 29 đường Nội Khu, Lô M7, Khu phố Phú Mỹ Hưng, Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

FABRIC TEST REPORT

Name: VKF67378				Date: 2024/12/20	
No.	Test Items	Requirements	Result	Test Standards	Remark
1	Width(cm)	142		GB/T 4666-2019	
2	Mass per unit area(g/m2)	510		GB/T 4669-2008	
3	Tensile Strength (N)	L ≥ 250 N	750	GB/T 3923.1-2013	
		W ≥ 350 N	1400		
4	Tear Strength (N)	L ≥ 15 N	350	GB/T 3917.2-2009	
		W ≥ 20 N	240		
5	Seam Strength 200N (mm)	L ≤ 8 mm	1	GB/T 13772.2-2008	
		W ≤ 8 mm	2		
6	Abrasion	≥15,000	≥30000	GB/T 21196	
7	Piling	≥3	4	GB/T 4802.2	

Result Judgment: PASS



Test By: SUYAN YU

Audit By: SU AI