

(a) Simple Cubic (SC)
$N = 1$, **CN** $= 6$, $\eta = 0.52$



(b) BCC Lattice
$N = 2$, **CN** $= 8$, $\eta = 0.68$



(c) FCC Lattice
$N = 4$, **CN** $= 12$, $\eta = 0.74$

(d) Diamond Cubic
FCC + 2-atom basis, CN $= 4$

