

FDV – 039

**Produkt: Huntonit płyta ścienna malowana wałkiem/ pędzlem; Cień, Perła,
Panele z Mikrofugą i Fazowane
Format: 11 x 620 x 2390/2740**

Zastosowanie	
	Ściany w strefie klimatu 2. Można stosować w "strefach suchych" w pomieszczeniach mokrych.
Montaż	Na drewnianych/stalowych filarach/ podkładkach do wbicia gwoździ cc.600
Gwoździe	1,7 x 35 główka
Typ zszywek	≥ 10mm grzbiet i odpowiednia wytrzymałość
Typ śrub drewno/stal	BK25. Christiania Spikerverk, lub podobne
Klejenie na betonie i na stalowych filarach	PL 400/Superfix lub odpowiednik. Klejenie na filarach stalowych klejem "LIM-O-TETT-Bostik" plus 4 śruby na wysokości od podłogi do podłogi
Kolek rozporowy-beton	Kolek wbijany z gwoździem Fischer N5x30Z lub odpowiednik
Odległość pomiędzy punktami mocowania	15 cm. gwoździe/zszywki. 40cm dla kołków
Dostawca	
Nazwa	Huntonit AS
Adres	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Strona internetowa	http://www.byggma.no
E-mail	byggma@byggma.no
Osoba kontaktowa	Kjell Torland, Szef Produktu
Opis produktu	
Oznaczenie	Pomalowane płyty ścienne z wyprofilowaną powierzchnią.
Typ farby	Akryl. YL grupa 00 Producent: F-Steen Hansen Malingsfabrikk, Bergen
Farba/stopień połysku	Różne farby Stopień połysku 20
Klimat wewnętrzny	Zalecany Przez Norweskie Stowarzyszenie Astmy i Alergii.
Konserwacja	Przed ponownym malowaniem certyfikowanymi farbami do wnętrz, czyści się powierzchnię. Należy stosować czystą farbę akrylową, daje najlepszą przyczepność do podłoża.
Czyszczenie	Zmywa się wilgotną szmatą. Nie czyścić parą.
Uwagi	
Warunki	Pomalowanych płyt nie należy wietrzyć. Wyjmować bezpośrednio z opakowania.
Składowanie na budowie	Składować się w suchym miejscu. Aklimatyzuje się / hartuje w opakowaniu przed użyciem.
Obróbka	Odcinać piłą. Zaleca się odsysanie pyłu przy piłowaniu.
Klasyfikacja pożarowa	K ₂ 10 D-s2, d0 zgodnie z normą NS-EN 13501-1
Środowisko na placu budowy	Wszystkie prace murarskie i tynkarskie muszą być zakończone zanim płyty zostaną wyjęte z opakowania i zamontowane.
Certyfikaty	TG 2038

Zmieniono: 10.02.16

Zastępuje: 18.01.06

