DOKUMENTACJA FDV Jobsługi, eksploatacji, konserwacji] z firmy FORESTIA AS

Produkt:	Podłoga Forestia Standard i Ekstra, Forestia Podłoga Rowkowana i Forestia Podłoga Projektowa	Marzec 2019	
Dostawca		FORESTIA AS	
Adres		N-2435 Braskereidfoss	
Telefon		+47 38 13 71 00	
E-mail		Forestia.kundesenter@byggma.no	
Osoba kontaktowa		Vegard Grønnerud	

	Wymiary	Nr NOBB	Płyt na paletę	Powierzchnia	Masa na paletę
			szt.	netto	
	and the same of th			na płytę	kg
				m2	
Jakość Standard	22x620x2420	10910982	31	1,44	687
Jakość Standard *	18x620x1820	23614258	37	1,08	512
Jakość Standard	22x620x1820	10397875	31	1,08	516
Jakość Ekstra	22x620x1820	46418922	31	1,08	524
Jakość Ekstra	22x620x2420	10910990	31	1,44	697
Jakość Ekstra *	18x620x1820	23614266	37	1,08	521
Podłoga rowkowana	22x620x2420	21602925	31	1,44	589
Podłoga projektowa **	22x1220xL				

^{*} Zakłada położenie sztywnej podłogi wierzchniej

Zapewnienie jakości: Fabryki płyt wiórowych Forestia posiadają certyfikację zgodną z NS-EN ISO 9001.

Opis produktu	18 i 22 mm grubości nieobrobiona płyta wiórowa z piórem/wpustem na 4 stronach. Podłoga projektowa ma pióro/wpust na dłuższych bokach i prostą krawędź na krótkich.		
Zastosowanie	Płyty podłogowe do użycia w suchych warunkach (jakość standard / klasa klimatu 1 lub jako podłoga podestowa, w której płyty, jak się zakłada, będą narażone na zmiany pogody i wiatr w ograniczonym czasie (jakość ekstra / klasa klimatu 2). Jako nośna podłoga spodnia na legarach/ kantówce drewnianej i jako podłoga spodnia na innej nośnej podłodze spodniej.		
Części składowe	Ok. 84 % drewno, ok. 9 % klej UF, nr CAS 9011-11-6, ok. 7 % woda. Jakość ekstra (odporna na wilgoć). Klej MUF nr CAS 25036-13-9.		
Czyszczenie/konserwacja	Płyty zawsze muszą być przykryte/ zabudowane innym materiałem / podłogą wierzchnią.		

Właściwości mechaniczne (dotyczy zarówno jakości standard jak i ekstra):						
Płyty są wyprodukowane zgodnie z normą NS EN 312 P5/6						
	22mm		18mm			
Wytrzymałość na zginanie: 16 MPa		Wytrzymałość na zginanie:	18 MPa			
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne: 0,4 MPa		Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne:	0,5 MPa			
Moduł E (sprężystości wzdłużn	nej): 2550 MPa	Moduł E (sprężystości wzdłużnej):	3000 MPa			
Właściwości produktu						
Gęstość	Ok. 670 kg/m3					
Zdolność przewodzenia ciepła	$\lambda p = 0.12 \text{ W/Mk}$					
Klasa pożarowa D _{FL} -s1 Możliwe jest budowanie z tych produktów stropów międzypiętrowych z drewi						
	udokumentowaną klasą odporności pożarowej B30 i B60. Sprawdź na www.byggma.no					
Wilgotność	Zastosowanie = Klasa klimatu 1= jakość standard (NS-EN 1995 -1-1, Eurokod 5).					
	Klasa klimatu 2= jakość ekstra					
Zawartość formaldehydu	Klasa E1, płyta zawiera mniej niż 8 mg na 100g płyty wiórowej.					
Środowisko Zrobiona z surowego drewna wolnego od PCB. Emisja formaldehydu wg najsurov						
	klasy w obowiązującej normie europejskiej. Produkowana w fabryce certyfikowanej zgodnie					
	z NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500).					
Składowanie na placu	Składować najlepiej w	v suchym miejscu w pomieszczeniu. Sprawdź	instrukcja montażu.			
budowy		1 1 T 1 ' NT 1 2000	22 P 4' D 11			
Wskazówki Instrukcje montażu i broszury. Aprobata Techniczna NBI nr 2280, 22mm Forestia Podło						

Repertorium 1265/219 Ja, mgr Marzena Pakuła-Piaścik , tłumacz przysięgły przy M servivie Sprawiedliwości wpisana na listę Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/3298/05, stwierdzam zgodność powyższego tłuma kumentem sporządzonym w języku norweskim,

Gdańsk, dnia 2019-08-27 Chphiael

^{**} Towar na zamówienie