

DOKUMENTACJA FDV z firmy FORESTIA AS

Produkt: Forestia 3 Wall	Marzec 2019
Dostawca	FORESTIA AS
Adres	N-2435 Braskereidfoss
Telefon	+47 38 13 71 00
E-mail	forestia.kundesenter@byggma.no
Osoba kontaktowa	Vegard Grønnerud

Wymiary/typ	Nr NOBB	Płyt na paletę <i>szk.</i>	Powierzchnia netto na płytę <i>m²</i>	Masa palety łącznie z opakowaniem <i>kg</i>
Jakość Standard: 12x1220x2390mm	21173778	52	2,87	1248
Jakość Standard: 12x1220x2440mm	21173786	52	2,93	1277
Jakość Standard: 12x1220x2740mm	44119513	52	3,29	1430
Jakość Standard: 12x0620x2390mm	21686555	52	1,43	617
Jakość Ekstra: 12x1220x2390mm	43982294	52	2,87	1300
Jakość Ekstra: 12x0620x2440mm	43982305	52	1,46	675
Jakość Elite: 12x0620x2390mm	43986615	52	1,43	703

Zapewnienie jakości: Fabryki płyt wiórowych Forestia posiadają certyfikację zgodną z NS-EN ISO 9001.

Opis produktu	12mm grubości nieobrobiona płyta wiórowa z zakładką po 2 stronach.
Zastosowanie	Jakość Standard: Płyty ściennie do użycia w suchych pomieszczeniach. Jakość Ekstra/Elite: Płyty ściennie do użycia w pomieszczeniach, w których wymagane są materiały odporne na wilgoć. Przycina się narzędziami tnącymi [piłą]. Dokumentacja pożarowa: Ściany nośne B30. Ściany nie nośne – B60.
Części składowe	Ok. 84% drewno, ok. 9% klej UF, nr CAS 9011-05-6, ok. 7% woda. Jakość Ekstra/Elite (odporna na wilgoć). Klej MUF nr CAS 25036-13-9.
Czyszczenie/konserwacja	Płyty muszą być przykryte/zabudowane innym materiałem.

Właściwości mechaniczne: Płyty są wyprodukowane zgodnie z normą NS EN 312 P5/6

	Standard (P2)	Ekstra (P5)	Elite (P7)
Wytrzymałość na zginanie:	13,0 MPa	15,0 MPa	22,0 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne:	0,40 MPa	0,45 MPa	0,75 MPa
Moduł E (sprężystości wzdłużnej):	1800 MPa	2050 MPa	3350 MPa
Właściwości produktu			
Gęstość	Jakość Standard ok. 670 kg/m ³ , Ekstra ok. 690 kg/m ³ , Elite ok. 700 kg/m ³		
Zdolność przewodzenia ciepła	$\lambda_p = 0,12$ W/Mk		
Klasa pożarowa	D-s2, d0.		
Wilgotność	Zastosowanie Jakość Standard: Klasa klimatyczna 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurokod 5). Jakość Ekstra/Elite: Klasa klimatyczna 2 (NS-EN 1995-1-1, Eurokod 5).		
Zawartość formaldehydu	Klasa E1, płyta zawiera mniej niż 8mg na 100g płyty wiórowej.		
Dźwięk	Zalicza się do kategorii tzw. płyt zmniejszających promieniowanie dźwiękowe. Posiada właściwości techniczno-dźwiękowe odpowiadające płytom gipsowym.		
Środowisko	Produkowana w fabryce certyfikowanej zgodnie z NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). Zrobiona z surowego drewna wolnego od PCB. Emisja formaldehydu wg najsurowszej klasy w obowiązującej normie europejskiej.		
Składowanie na placu budowy	Składować w suchym miejscu, głównie w pomieszczeniach. Sprawdzić instrukcja montażu.		
Wskazówki	Instrukcja montażu.		