

FDV - 010

Produkt:	Antyk sufit malowany wałkiem/pędzlem
Format:	11 x 620 x 1220mm
Zastosowanie	
Zastosowanie Montaż	Może być używana we wszystkich stropach podwieszanych pomieszczeń mieszkalnych także pomieszczeń mokrych. W pomieszczeniach mokrych zakłada się normalnie, że sufit znajduje się na wysokości 2,4 m oraz, że jest własna wentylacja. Montuje się na listwach elektrycznych lub bezpośrednio w poprzek na <u>suchych</u> belkach /listwach. Wtedy montuje się z połączeniem końcowym na belce. Wszystkie wolne krawędzie powinny zostać wzmocnione podkładkami do wbicia gwoździ.
Gwoździe	1,7/25 z główką
Typ zszywki	≥10mm grzbiet, i odpowiednia wytrzymałość
Malowanie	Akrylem YL. grupa 00
Typ śrub drewno/stal	BK25 Christiania Spikerverk, lub podobne
Odległość pomiędzy punktami mocowania	Montaż wzdłuż listew: CC 15-20 cm. Montaż w poprzek listew /belek: 2 szt. na punkt przecięcia i 4 szt w połączeniu końcowym.
Dostawca	
Nazwa	Huntonit AS
Adres	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Strona internetowa	http://www.byggma.no
E-mail	byggma@byggma.no
Osoba kontaktowa	Kjell Torland, szef produktu
Opis produktu	
Oznaczenie	Białe płytki sufitowe o gładkiej powierzchni
Format	11x 620 x 1220
Kolor	NCS S 0502 Y (Biały) i NCS S 0500-N (Brilliant Biały)
Stopień połysku	20
Konserwacja malowanie	Przed ponownym malowaniem certyfikowanymi farbami do wnętrz, czyści się powierzchnię.
Klasyfikacja pożarowa	D-s2, d0 zgodnie z NS-EN 13501-1
Czyszczenie	Zmywa się wilgotną szmatą. Nie czyścić parą.
Odgazowanie	Nie ma szkodliwego odgazowania do środowiska wewnętrznego. Porównaj z normą: NBI 571.04
Uwagi	
Składowanie na budowie	Składować w suchym miejscu. Przed użyciem, aklimatyzować w opakowaniu.
Klej do tapet	Przy tapetowaniu ścian, klej, który przedostaje się na sufit musi być szybko zmyty. Klej do tapet działa jak wolnodziałający zmywacz farby.
Obróbka	Odcinać piłą. Zaleca się odsysanie pyłu przy piłowaniu.
Aklimatyzacja	Aklimatyzacja w opakowaniu do temperatury pokojowej.
Astma Alergia	Zalecany Przez Norweskie Stowarzyszenie Astmy i Alergii. NAAF
Klasyfikacja pożarowa	D-s2, d0 zgodnie z NS-EN 13501-1
Środowisko na placu budowy	Wszystkie prace murarskie i tynkarskie muszą być zakończone, zanim płyty zostają wyjęte z opakowania i zamontowane. Temperatura ≥ 12 st. C Względna wilgotność ≤ 65%
Certyfikat	TG 2038

Zmieniono: 15.03.17

Zastępuje: 10.02.16

**BYGGMA**
group

Repertorium 1272/219

Ja, mgr Marzena Pakuła-Piaśnik, tłumacz przysięgły przy Ministerstwie Sprawiedliwości wpisana na listę Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/3298/05, stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem sporządzonym w języku norweskim,
Gdańsk, dnia 2019-08-27