304 czy 316L - drzewko decyzji

1. **Dokumentacja / klient wskazuje gatunek?** → stosuj wskazany, bez zamienników.
2. **Chlorki w medium lub środkach myjących** (sól, solanka, podchloryn, woda morska)? → zwykle **316L**.
3. **Podwyższona temperatura medium** + chlorki? → **316L** (lub gatunek wyższy - decyzja projektanta).
4. **Mycie CIP agresywną chemią**, kontakt z produktem? → zwykle **316L**.
5. **Element bez kontaktu z produktem, sucho** (rama, podest, osłona)? → zwykle **304**.

	304 / 304L	**316 / 316L**
Nr materiału	1.4301 / 1.4307	1.4401 / 1.4404
Molibden	nie	ok. 2%
Chlorki	słabiej	lepiej
Cena	niższa	wyższa
Spoiwo TIG	308L	316L

L = niski węgiel → mniejsze ryzyko korozji międzykrystalicznej po spawaniu. Do spawanych instalacji wybieraj odmiany L.

Atest 3.1 - sprawdzaj gatunek i nr wytopu przed cięciem; zapisuj w rejestrze atestów.

[[DO SPRAWDZENIA]] Wartości to punkty startowe do prób, nie zastępują WPS ani wymagań klienta.