Instituto Mexicano del
Cemento y del Concreto, A.C.

Insurgentes Sur No. 1846 Col. Florida
Del. Álvaro Obregón
C.P. 01030, Ciudad de México
Tels. (0155) 5322-5740
Fax (0155) 5322-5742
imcyc@mail.imcyc.com

Constitución No. 50 Col. Escandón
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11800, Ciudad de México
Tels. (0155) 5276-7200
Fax (0155) 5276-7210
www.imcyc.com

INFORME DE PRUEBAS DE LABORATORIO

Nombre del cliente:	**Técnicos y Constructores del Golfo**
Datos del cliente:	**Ing. Rodimiro**
Dirección:	**-**
Obra:	**-**
Orden de Trabajo Nº:	**521**
Informe Técnico Nº:	**152**
Fecha recepción:	**2022-05-17**
Fecha ensaye:	**2022-05-31**
Descripción de muestras:	**Tres tabiques de alta densidad.**
Pruebas realizadas:	**Determinación del porcentaje de absorción y vacíos en tres tabiques de alta densidad.**
Resultados:	**Ver hojas anexas**
Referencias:	**NMX-C-263-ONNCCE-2010***
Condiciones Ambientales:	**Temperatura: - °C** **Humedad relativa: - %**
Procedimientos Utilizados:	**NMX-C-263-ONNCCE-2010***

Laboratorio de Ensayo acreditado por ema, a.c. con acreditación No. C-053-039/11, vigente a partir de 2011-03-24 *Fuera del alcance de acreditación

Realizó (Nombre y Cargo):	Revisó (Nombre, Firma y Cargo):	Fecha de emisión:
Gustavo Guerrero Rentería	Ing. Mario A. Hernández H.	2022-05-31
Técnico(s) Laboratorio de Concreto	Gerente Técnico	Hoja Nº 1 de 2

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento, sin la autorización escrita del IMCYC
Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) ensayada(s)
FIG-GTLCO-007.exe

Instituto Mexicano del
Cemento y del Concreto, A.C.

Insurgentes Sur No. 1846 Col. Florida
Del. Álvaro Obregón
C.P. 01030, Ciudad de México
Tels. (0155) 5322-5740
Fax (0155) 5322-5742
imcyc@mail.imcyc.com

Constitución No. 50 Col. Escandón
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11800, Ciudad de México
Tels. (0155) 5276-7200
Fax (0155) 5276-7210
www.imcyc.com

MASA ESPECÍFICA, ABSORCIÓN Y VACÍOS EN CONCRETO ENDURECIDO

Orden de Trabajo No. 521	Informe Técnico No. 152	Hoja No. 2 de 2
Cliente **Técnicos y Constructores del Golfo**		
Obra **-**		

CONCEPTO	MUESTRA No. 152B				
	1	2	3		
ABSORCIÓN DESPUÉS DE INMERSIÓN, %	1,25	1,14	1,13		
ABSORCIÓN DESPUÉS DE EBULLICIÓN, %	3,72	3,93	3,76		
MASA ESPECÍFICA SECA, g/cm³	3,32	3,32	3,31		
MASA ESPECÍFICA DESPUÉS DE INMERSIÓN, g/cm³	3,36	3,36	3,35		
MASA ESPECIFICA DESPUES DE EBULLICIÓN, g/cm³	3,44	3,45	3,43		
MASA ESPECÍFICA APARENTE, g/cm³	3,78	3,82	3,78		
PORCENTAJE DE VOLUMEN DE POROS PERMEABLES, (VACÍOS)	**12,3**	**13,1**	**12,4**		

Observaciones ***EL MUESTREO Y PROCEDENCIA DE LOS ESPECÍMENES NO FUE RESPONSABILIDAD DEL IMCYC***

La densidad del agua se consideró de 1 g/cm³

LAS M-152B/01 A 03 CORRESPONDEN A TABIQUES DENSIDAD 3,5

Referencias NMX-C-263-ONNCCE-2010

Equipo LCO-002-01; LCO-011-17; LCO-014-XX; LCO-018-08; LCO-032-02; LCO-036-02; LCO-051-XX; LCO-075-01

Realizó GGR	Revisó Ing. Mario A. Hernández	Fecha 2022-05-31

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento, sin la autorización escrita del IMCYC
Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) ensayada(s)