生产 100 吨土法精制 硝酸鉀車間設計說明

編者按: 为了帮助各地讀者了解如何做炸药, 现將浙江省化工厅生产技术处制訂的 二个技术設計文件介紹如下:

本設計系根据基本化学設計院1958年6月所制訂的年产1000吨土法精制硝酸鉀車間設計加以縮小簡化而成,根据以小为主,以土为主精神,因陋就簡手工作业方法出发,(如粉碎机代替人工用石滾碾压成粉,)以节約投資,克服鋼材困难。所需設备及材料亦可因地制宜,变通办理。車間为一班制,如改为三班制可以增加产量一倍以上。土硝含有大量杂质(約25%),如鈉盐等容易吸潮,貯藏困难,提純后的硝酸鉀可以用麻袋襯布包装,利于运輸。精制純品含硝有效成分增加,对于炸药生产提供有利条件,各地方建厂时可参考进行,不必受設計条件的拘束。

(一)生产流程說明:

将自附近农村收購来的土制火硝(含KNO₈約75%)加入溶化鍋(2)中,加水加热溶化,每鍋加入約100公斤,熬養4小时后,土硝中所含之土盐沉积在鍋底,可取出晒干,溶解土硝之热溶液,则加入傾斜放置之結晶缸(3)中,冷却并靜置一昼夜以后,硝酸鉀成半缸形整块固体結晶,清液留在缸底,此母液可返回加入土硝溶化鍋中,而得出之大块硝酸鉀結晶又加入另一溶化鍋中再用水加热溶化,第二次溶化及再

結晶的时間与方法与第一次相同,在第二次溶化鍋底 部可取出一部分土盐。

自第二次結晶缸中取出的半缸形硝酸鉀大块結晶 可放在清洁的室內地上,人工用木鎚击碎,碎至粒**度** 在20公厘以下。

击碎后的硝酸鉀小块盛在淺竹籬中,放入烘房(5)的木架上烘干,烘房溫度約保持70%以上,系用加热炉(4)的薄鉄皮烟道气管通过室內加热。

烘干后的小块硝酸鉀加入一石槽中(6)由人工用石滾子碾压碎成細粒(粒度2一3公厘),再經一人工 播动篩(7)篩分,不合格的粗粒再返入石槽中碾压, 合格的細粒則作为成品,裝裝(麻袋內襯白布) 称重 后供应用戶。(另附流程图)

(二)消耗定額及主要原料年需要量:

1. 消耗定額: 每吨硝酸鉀成品消耗:

土硝 (含KNO375%) 1.31吨 煤 (其他燃料亦可代煤) 0.2吨 2.主要原料年需要量:

土硝 (含KNO375%) 131吨 煤 20吨




表1 車間人数表

表2 投資估算表

操作崗位	需要人数	备 注
1.生产工人		
洛化鍋操作工	2	
結晶缸操作工	1	•
烘房操作工	2	分二班工作每班 一人
輔助工.	8	
2. 車間人員		
車間主任	1	
会計事务員	1	
全車間	15	

序 号	主要項目名称	投資数 (元)				
1 加热炉4座		400				
2	溶化鍋4个	160				
3	結晶缸40个	160				
4	火炉1座	50				
5	烘房1間	200 包括室內設备				
6	石槽石滾6付	400				
7	土建費用	. 600				
8	其他輔助設备及工具	100				
	合 計	2070				

表3 产品单位成本計算表

項 目	单 位	規 格	单价	消耗定額	金 額	百分比	备注
(一)原材料及輔助材料							
1.土硝	迎	含 KNO ₃ 75%	750	1.31	982	90.5	单价系山西价格新 江可能大些
2.煤	旽	一般燃料煤	16	0,2	3.2	0.3	
(二)职工工資							
每人每日平均工資×全 車間人数 / 硝酸鉀日产 量= $\frac{2\times15}{0.8}$ =		,			100	9.2	产品按年平均日产量計
产品单位成本合計					1085.2	100.0	未包括管理費用

註:单位 元/吨;

产品名称及規格 硝酸鉀: 含KNOs98%;

規模 100吨/年

表4 設备一覧表

序号	設(材 料	及 規	格	計量 単位	数量	材料
1	加热。	炉膛用耐火磚砌,炉身用作,外形尺寸: 2000×2		埋入地下以便加煤操	座	4	磚 耐火磚或火泥
. 2	溶化的	鑄鉄制,外形尺寸:直 径	堅1000公厘,高400 2	◇ 厘	个	4	生 鉄
3	結晶体	陶制,傾斜放置,紅口部 250公厘,高400公厘	被破一片以便取出物	料,外形尺寸: 直徑	^	40	陶
4	火	炉膛用耐火磚砌,炉身) 房将湿料烘干,外形尺。			座	1	磚 耐火磚或火泥
5	烘 1	为一普通磚木結构小室? 上放置淺竹籮,內盛待炒 2500公厘,高3000公厘				1	,
6	石槽石	尺寸視材料石的情形不	向		付	6	石
7	人工	竹筐上蒙上鉄絲綢,篩 屋頂梁上,使用时用人		1000公厘,用绳系在	个	1	が 鉄 赫