SBI	ใบรับวัตถุดิบ (Incoming Material Acception)	Inspector	Checked	Approved

Receive Date : 09/03/19 **Supplier (ผู้จำหน่าย):** TOYOTA

Grade of Material : SCM 435 H **Maker (ผู้ผลิต) :** JFE

No.	Heat No.	Q'ty	Data Inspection						
			Specification	Tool	Tol.	1	2	3	4
1	367131	23	Ø 48 mm.	Vernier	±0.3	48.10	48.17	48.12	48.20
			L 6,000 mm.	ตลับเมตร	±50	6,030	6,020	6,035	6,020
			Appearance	Visual		OK	OK	OK	OK
				Judgement		O	O	O	O
2	367131	23	Ø 48 mm.	Vernier	±0.3	48.12	48.19	48.15	48.23
			L 6,000 mm.	ตลับเมตร	±50	6,025	6,030	6,020	6,030
			Appearance	Visual		OK	OK	OK	OK
				Judgement		O	O	O	O
3			Ø mm.	Vernier	±0.3				
			L mm.	ตลับเมตร	±50				
			Appearance	Visual					
				Judgement					
4			Ø mm.	Vernier	±0.3				
			L mm.	ตลับเมตร	±50				
			Appearance	Visual					
				Judgement					
5			Ø mm.	Vernier	±0.3				
			L mm.	ตลับเมตร	±50				
			Appearance	Visual					
				Judgement					
6			Ø mm.	Vernier	±0.3				
			L mm.	ตลับเมตร	±50				
			Appearance	Visual					
				Judgement					

Reference :

1. ใบรายการตรวจรับเหล็กเส้น (PO or Packing List)
2. ตรวจ Spec ส่วนผสมเหล็ก ตามมาตรฐาน SBI-PC-S01
3. รูปแบบการบรรจุ

ตรวจสอบสภาพการบรรจุ (Package)

หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	
1. มัดเหล็กเส้นไม่ขาดจากกัน	☑ OK	☐ NG
2. การจัดเรียงหัว-ท้ายเหล็กเส้นเสมอกัน	☑ OK	☐ NG
3.มีการชี้บ่งที่มัดเหล็กเส้นทุกมัด	☑ OK	☐ NG

Comment : Appearance

- No Crack
- No Burr
- No Bend
- No Oval

Remark :

SYMBOL FOR JUDGE MENT

O = OK

Δ = SPECIAL ACCEPT

X = NO GOOD

ต้นฉบับ

このＰＤＦファイルは、電子署名によって当社が発行する原本と内容に相違がないことを保証いたします。
This PDF file guarantees that there is no difference from the original, which we issue using an electronic signature.

検査証明書
INSPECTION CERTIFICATE

JFE スチール 株式会社
JFE Steel Corporation
JFE

西日本製鉄所（倉敷）
WEST JAPAN WORKS (KURASHIKI)

証明書番号 CERTIFICATE No. : ER-3529-01

需要家 CUSTOMER : SRIBORISUTH INDUSTRIAL CO.,LTD.

注文番号 ORDER No. : 5HE1471

物件名 PROJECT NAME : 223 2509SBI01

注文者 SHIPPER : TOYOTA TSUSHO CORPORATION

品名 COMMODITY : BARS JIS G4052 (2023)

日付 DATE : SEP. 17, 2025
AG3

仕様書番号 Spec. No. :
工事番号 CONSTRUCTION No. :

規格 SPECIFICATION : SCM435H (SD90)

化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (mass%)

元素 ELEMENTS	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo
Ladle	X100	X100	X100	X1000	X1000	X100	X100	X100	X100
規格 SPECIFICATION	32	15	55					85	15
	39	35	95	30	30	30	25	125	35
成績 RESULTS	34	18	79	17	17	1	1	105	18
Product									
規格 SPECIFICATION									
成績 RESULTS									

焼入性（一端焼入法） HARDENABILITY TEST (END QUENCHING METHOD)

硬さ単位 HRC　測定単位 MM

距離 POSITION / 硬さ HARDNESS	1.5	3.0	5.0	7.0	9.0	11.0	13.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0
規格 SPECIFICATION	51	50	49	47	45	42	39	37	32	30	28	27	27	26	26
	58	58	57	56	55	54	53	51	48	45	43	41	39	38	37
成績 RESULTS	52	52	52	51	50	49	47	44	39	35	33	31	30	30	29

項目 ITEMS	結晶粒度 G.S	硬さ HARDNESS			
	G GH	記号			
規格 SPECIFICATION	5.0	min.		min.	max.
		max.			
成績 RESULTS	8.0	成績			

引張試験 TENSILE TEST

項目 ITEMS	試験片 TEST PIECE	耐力・降伏点	引張強さ T.S.	伸び EL.	絞り R.A.	硬度 HARDNESS	降伏比 Y.R.
				%		HBW	%
規格 SPECIFICATION							
成績 RESULTS							

衝撃試験 IMPACT TEST　試験片 TEST PIECE

試験温度 TEMP.	吸収エネルギー 衝撃値	単位	破面率 (%)	区分
規格				
成績				
規格				
成績				

遷移温度
規格
成績

曲げ試験 BEND TEST

試験片
試験方法
曲げ角度 (°)

非金属介在物 NON-METALLIC INCLUSION

JIS清浄度（点算法） INDEX OF CLEANLINESS

dA	dB	dC	dB+dC	dT

ASTM／ISO4967（標準図法） MICROGRAPHIC METHOD USING STANDARD DIAGRAMS

THIN A	THIN B	THIN C	THIN D	HEAVY A	HEAVY B	HEAVY C	HEAVY D	DS MAX

脱炭深さ (x100mm) DECARBURIZED DEPTH

項目 ITEMS	全脱炭 MAX	全脱炭 AVE	フェライト脱炭 MAX	フェライト脱炭 AVE
規格 SPECIFICATION				
成績 RESULTS				

マクロ組織 MACRO STRUCTURE

地疵 MACRO STREAK FLAW

総換算個数	長さの総和	最大地疵番号	長さ 超え	上限個数	超え	上限個数	超え	上限個数	超え	上限個数
			以下		以下		以下			

試験片熱処理 HEAT TREATMENT FOR TEST PIECE

熱処理方法	保持温度 (℃)	保持時間 (分)	冷却方法

製品熱処理 HEAT TREATMENT FOR PRODUCTION

熱処理方法	保持温度 (℃)	保持時間 (分)	冷却方法

ミクロ組織 MICRO STRUCTURE

項目 ITEMS	
規格 SPECIFICATION	
成績 RESULTS	

PASS
09 / 03 / 69
ผู้ตรวจสอบ.....
หัวหน้าแผนก.....

JFE
SCM435H
3-67131
ø48.0mm
6.0m

寸法検査 DIMENSIONAL EXAMINATION

外径 OUTSIDE DIAMETER min.	外径 max.	偏径差 OUT OF ROUNDNESS min.	偏径差 max.	長さ LENGTH

成分試験種別
成分表

外観・寸法 VISUAL & DIMENSION	超音波探傷 UT	渦流 EDDY CURRENT	磁粉 MAGNETIC PARTICLE	圧延比 ROLLED RATIO
	GOOD			

コイル番号 COIL NO

炉鋼番 HEAT No.	寸法 SIZE (mm)	納入状態 CONDITION	製造番号 LOT No.	員数 QUANTITY	質量 MASS (kg)	備考 REMARKS
3-67131	48 BAR	AS ROLLED	59A87	569	48488	M12

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。 WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN SATISFACTORILY TESTED IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATION

AKIHIRO AOYAGI
A. Aoyagi
Manager of Quality Assurance Section
West Japan Works (Kurashiki)
西日本製鉄所（倉敷地区）品質保証室長