部品仕様書 カバー CV-2980

※ これはデモ用の架空書類です。実在の企業・取引とは関係ありません。

図番	CV-2980
品名	カバー
材質	SUS304 t1.2
表面処理	バフ研磨 #400
外形寸法	280 x 140 x t1.2 mm
公差	±0.3 mm
加工区分	板金
最小ロット	20 個
標準納期	14 営業日
発行日	2025-12-15
改訂	Rev.2
発行元	株式会社サンプル精機（架空）

1. 適用範囲

本仕様書は、図番 CV-2980（品名：カバー）の製作および検査に適用する。
外観面を持つ板金カバーであり、意匠面の仕上がりを重視する。

2. 材質および板厚

材質： SUS304（オーステナイト系ステンレス鋼）
板厚： t1.2 mm
材料証明書（ミルシート）の提出を要する。

3. 外形寸法および公差

外形寸法： 280 x 140 x t1.2 mm
一般公差： ±0.3 mm
曲げ角度公差： ±1 度

4. 加工工程

(1) レーザー切断
(2) 曲げ 4 箇所
(3) スポット溶接 4 点（溶接後の歪みを矯正すること）
(4) バリ取り（全周）

5. 表面処理

表面処理： バフ研磨 #400（めっき処理なし）
溶接部の焼けは酸洗いまたは研磨により除去すること。
外観面（意匠面）に打痕・スクラッチを付けないこと。

6. 検査

全数検査項目： 外観（意匠面）、溶接点数
抜取検査項目： 外形寸法、曲げ角度（ロットあたり 3 個）
検査成績表を納品時に添付する。

7. 包装および納入

意匠面に保護フィルムを貼り、1 箱あたり 10 個を上限とする。
標準納期： 受注後 14 営業日
最小ロット： 20 個