

표 A-1

자동차 및 트럭 주차 시설 포장의 표면 및 기초 코스 두께 요구사항

차량 유형	전체 깊이 아스팔트 콘크리트	그라니올러 서브베이스와 함께 아스팔트 콘크리트
표면 KDOT (1) (제 401, 402 조) 유형 B (인치)	기초 KDOT (1) (제 401, 403 조) (인치)	그라니올러와 함께 아스팔트 콘크리트

자동차 주차 시설

- 표면: 1-1/2 인치
- 기초: 4 인치
- 그라니올러 서브베이스: 1-1/4 인치
- 표면: 2 인치
- 기초: 6 인치
- 그라니올러와 함께 아스팔트 콘크리트: 2 인치
- 표면: 9 인치

트럭 주차 시설

- 표면: 1-1/2 인치
- 기초: 6-1/2 인치
- 그라니올러 서브베이스: 1-1/2 인치
- 표면: 2-1/2 인치
- 기초: 10 인치
- 그라니올러와 함께 아스팔트 콘크리트: N.A.
- 표면: N.A.

(1) 캔터키 도로교통국 (KDOT) 고속도로국, 도로 및 다리 건설 표준 및 규격 (1976년판 또는 개정판 참조).

Note:

This markdown content includes the table as HTML format and is structured according to the requirements of the original image. The image itself is not included as an image but rather described in terms of its structure and content.