理想

表单编号： JL-APQP-4-07 C/V1.0

零部件年度试验要求

版本状态栏

版本号	修订日期	修订内容	修订部门/姓名

供应商代码-全称	零件/总成名称	零件/总成编号	质量等级	车型
供应商代码-全称	*零件/总成名称*		关键件	

试验要求栏

序号	试验项目	试验要求	试验标准/方法	样本数量	测试频率	备注
1	高低温湿热交变	外观：不允许产生表面起泡、起皱、裂纹、粉化、发白、发粘、分层等影响外观质量的缺陷； 颜色，不允许产生严重变色，光泽严重损失等现象	Q/LiA5400005 中4.1表1进行（产品参照外饰类）a)（40±1）℃，（95±5）%RH，14h； b)（-40±2）℃，4h； c)（85±2）℃，6h。	3	每两年	*非金属零件此条不可删除*
2				3	每两年	
3	低温性能	外观：不允许产生表面起泡、起皱、裂纹、粉化；不允许出现弯曲、下垂、发白、发粘、分层等影响外观质量的缺	Q/LiA5400005 中4.1表1进行（产品参照外饰类） -40度24h	3	每两年	
4				3	每两年	
5	耐低温冲击性	不允许出现裂纹、断裂。排除冲击点，不允许出现可视变形、弯曲等外观缺陷。	Q/LiA5400005 中5.6表3进行（产品参照外饰腰线以下区域类） 使用三种样品进行测试：	3	每半年	
6				3	每半年	
7	耐振动	试验后应没有破损、破裂、异响等异常现象，焊接件、装配件应无松脱现象。	一、共振点测定试验条件 1、频率：8-200Hz随机振动；频率33Hz	3	每半年	
8				3	每半年	
9	耐湿性	不允许出现可视变形、弯曲、下垂、发白、发粘、粉化、裂纹、分层等影响外观质量的缺陷。	根据Q/LiA5400005进行测试：(40±2)℃，(95±5)%RH，(336±2)h将高低温湿热试验箱调整至试验规定条件，待温湿度稳定后，放入样品在放试验规定的	3	每年	
10				3	每年	
11	热空气老化性能	外观：表面无起泡、起皱、裂纹、粉化等缺陷； 颜色：无严重变色、光泽度严重损失等缺陷；	Q/LiA5400005 中4.1表1进行（产品参照外饰类）90℃500h	3	每年	
12				3	每年	
13	焊接强度	单点180N或者单件260N不脱落	在样品上取样，每个焊点取一个，每片系上绳子，用推拉力计测试	3	每年	
14				3	每年	
15	高温性能	外观：不允许产生表面起泡、起皱、裂纹、粉化；不允许出现弯曲、下垂、发白、发粘、分层等影响外观质量的缺陷	Q/LiA5400005 中4.1表1进行（产品参照外饰类） 90度24h	3	每年	
16				3	每年	
17						
18						
19						
20						

签署栏

TPM/日期	产品工程师/日期	SVE/日期	其他相关方/日期
NA	NA	NA	NA

其他说明：
实验室选择要求：
一、对于各类试验供应商有能力做的项目，可以选择在供应商内部实验室进行，无试验能力的项目需要选择理想汽车提供目录下的实验室进行。
二、供应商需要向理想汽车提供实验室能力证明，包括CANS认证的或者邀请理想汽车人员进行现场审核等；已通过CNAS认证且在有效期内的供应商实验室，进行书面材料审核后，可不进行现场审核；未通过CNAS认证的供应商实验室，需要进行书面材料审核和现场审核。
三、不具备CNAS认证且不能获得理想汽车认可的供应商内部实验室，则认为供应商不具备试验能力；若供应商具备试验能力仍选择委外实验理想汽车不做强制要求。