

#	Anyag	Anyagmodell	Modell paraméterek		Egység	Irodalom
06	öv-acél	Elastic (Hook)	ρ	7,80E-09	t/mm ³	Behroozinia és mtsai, (2020) Van Blommestein (2016) Wang (2011)
			E	174700	N/mm ²	
			μ	0,3	-	
11	huzal-acél	Elastic (Hook)	ρ	5,90E-09	t/mm ³	Van Blommestein (2016)
			E	207000	N/mm ²	
			μ	0,3	-	
07	szövet-acél	Elastic (Hook)	ρ	1,39E-09	t/mm ³	
			E	16870	N/mm ²	
			μ	0,3	-	
08 10	peremerősítő-acél	Elastic (Hook)	ρ	1,50E-09	t/mm ³	
			E	9870	N/mm ²	
			μ	0,3	-	
09	peremerősítő-nejlon	Elastic (Hook)	ρ	1,50E-09	t/mm ³	
			E	3970	N/mm ²	
			μ	0,3	-	
01	futófelület gumi	Hyperelastic (Yeoh)	ρ	1,10E-09	t/mm ³	Zhang és mtsai, (2020)
			C ₁₀	6,16E-01	N/mm ²	
			C ₂₀	-1,91E-01	N/mm ²	
			C ₃₀	4,75E-02	N/mm ²	
			D ₁	8,12E-02	mm ² /N	
			D ₂	8,12E-02	mm ² /N	
			D ₃	8,12E-02	mm ² /N	
		Viscoelastic (Prony)	g _i	0,3	-	Behroozinia és mtsai, (2020)
			k _i	0,0	-	
			τ_i	0,1	s	
02	oldalfal gumi	Hyperelastic (Yeoh)	ρ	1,12E-09	t/mm ³	Zhang és mtsai, (2020) Yazdandoost és Taheri (2016)
			C ₁₀	4,88E-01	N/mm ²	
			C ₂₀	-1,41E-01	N/mm ²	
			C ₃₀	3,86E-02	N/mm ²	
			D ₁	1,03E-01	mm ² /N	
			D ₂	1,03E-01	mm ² /N	
			D ₃	1,03E-01	mm ² /N	
		Viscoelastic (Prony)	g _i	0,3	-	Behroozinia és mtsai, (2020)
			k _i	0,0	-	
			τ_i	0,1	s	
03 04	magtöltő gumi	Hyperelastic (Yeoh)	ρ	1,10E-09	t/mm ³	Zhang és mtsai, (2020) Behroozinia és mtsai, (2020)
			C ₁₀	8,76E-01	N/mm ²	
			C ₂₀	-2,93E-01	N/mm ²	
			C ₃₀	7,94E-02	N/mm ²	
			D ₁	5,71E-02	mm ² /N	
			D ₂	5,71E-02	mm ² /N	
			D ₃	5,71E-02	mm ² /N	
		Viscoelastic (Prony)	g _i	0,3	-	Behroozinia és mtsai, (2020)
			k _i	0,0	-	
			τ_i	0,1	s	
05	görgetett acél	Elastic (Hook)	ρ	7,80E-08	t/mm ³	Van Blommestein (2016)
			E	207000	N/mm ²	
			μ	0,3	-	