

Réteg	Félmerev (1)	Hajlékony (2)	Különösen hajlékony (3)
1	4 cm AB	1 cm felületi bevonat	2 cm felületi bevonat
2	1 cm felületi bevonat	2 cm felületi bevonat	5 cm kötőzúzalékos aszfaltmakadám
3	4 cm KAB	4 cm AB	25 cm makadám alap
4	4 cm KAB	4 cm U-12	-
5	13 cm beton	35 cm makadám	-
Össz.v.:	28 cm (28 cm) *	46 cm (11 cm) *	32 cm (7 cm) *

*Számításba vehető kötött réteg vastagsága