

Dimensions				
Nominal Diameter (DN) in mm	External Diameter (DE) in mm	Barrel Wall Thickness (e) in mm		Tolerance on External Diameter
		K7	K9	
100	118	5.0	6.0	+1/-2.8
150	170	5.0	6.0	+1/-2.9
200	222	5.0	6.3	+1/-3.0
250	274	5.3	6.8	+1/-3.1
300	326	5.6	7.2	+1/-3.3
350	378	6.0	7.7	+1/-3.4
400	429	6.3	8.1	+1/-3.5
450	480	6.6	8.6	+1/-3.6
500	532	7.0	9.0	+1/-3.8
600	635	7.7	9.9	+1/-4.0
700	738	9.0	10.8	+1/-4.3
800	842	10.4	11.7	+1/-4.5
900	945	11.2	12.6	+1/-4.8
1000	1048	12.0	13.5	+1/-5.0