

9 PROMENEE JEANNE HACHETTE

94 200 IVRY SUR SEINE

TEL. ++ 33 1 46 72 03 69 Fax. ++ 33 1 49 59 87 31

E-mail : contact@prodi.com

www.prodi.net

FACTURE N° : FA22401

CLIENT : BOUTEBAKH KAMEL

Lotissement 23 numéro 16 grarem gouga 43004 Mila - ALGERIE

Tel : 00.213.66.18.01.637

NIF: 176.430.100.104.101

FICHE TECHNIQUE KRAFT RECYCLE

VERGE / RIBBED REF 417

APTE AU CONTACT ALIMENTAIRE / FOOD CONTACT

Grammage	ISO 536	gsm	17 - 40	20 - 50	25 - 50
17 - 40 gsm				± 6 %	
41 - 50 gsm				± 4 %	
Breaking Length MD / CD min.	ISO 1924-2	km	5,0 / 2,0	4,8 / 1,8	3,8 / 1,5
17 - 20 gsm			5,5 / 2,3	5,0 / 1,8	3,0 / 1,4
21 - 30 gsm			5,5 / 2,5	5,0 / 2,4	3,0 / 1,4
31 - 50 gsm					
Tensile Strength MD / CD min.	ISO 1924-2	kN/m	0,83 / 0,33	0,80 / 0,30	0,75 / 0,29
17 - 20 gsm			1,13 / 0,47	1,03 / 0,37	0,59 / 0,27
21 - 30 gsm			1,67 / 0,76	1,52 / 0,73	0,59 / 0,27
31 - 50 gsm					
Bursting Strength, Mullen min.	ISO 2758	kPa	45	40	30
17 - 20 gsm			60	55	35
21 - 25 gsm			70	65	55
26 - 30 gsm			90	80	65
31 - 35 gsm			100	90	75
36 - 40 gsm			-	-	80
41 - 50 gsm					60
Water Absorptiveness - Cobb ₆₀ max.	ISO 535	gsm	30	40	
17 - 40 gsm			-	45	
41 - 50 gsm					
Moisture	ISO 287	%	4 - 7		