

1 Structure de carton GD2

	% du carton	+/- de % du carton
Multiples couches de pigment		
PIW imprimé		
Pâte mécanique + PCW		
PCW		
Pigmentation		
Fibre vierge	10	5
PIW	20	10
PCW	60	10
Couche de pigments	10	5
Total	100	

2 Spécifications techniques

Grammage	Epaisseur	Rigidité				
		L&W 5° sm	L&W 5° st	L&W 5°	Taber 15° sm	Taber 15° st
g/m ²	µm	mNm	mNm	$\sqrt[3]{(md \times cd)}$	mNm	mNm
250	330	15.4	7.0	10.4	7.5	3.4
280	370	20.9	9.5	14.1	10.7	4.9
300	395	24.7	11.2	16.6	12.6	5.8
320	425	31.8	13.3	20.6	16.2	6.4
350	475	42.0	17.0	26.7	20.6	7.8
380	520	53.0	21.2	33.5	25.2	10.1
400	545	60.9	24.4	38.5	28.0	11.3
420	575	68.7	27.5	43.5	32.4	12.9
450	610	77.9	31.2	49.3	37.5	15.0
500	675	96.0	44.0	65.0	47.9	21.0

Propriété	Valeur	Tolérance	Test
Blancheur recto	82	- 1	ISO 2470-2
Grammage (g/m ²)		+/- 2%	EN ISO 536
Epaisseur (µm)		+/- 5%, > 350 g/m ² +/- 3%	EN 20534
Rigidité (mNm)		- 15% ¹	DIN 53121
Température contrôlée	23°C 50%	+/- 1°C +/- 2% hr	EN ISO 187
Recyclabilité	confirmée	au sens de la norme	EN 13430
Biodégradabilité	confirmée	au sens de la norme	EN 13432

¹Tolérance : -15% de la rigidité cible. Cette règle vaut pour 100% des valeurs mesurées. Les valeurs mesurées sont calculées via une moyenne de 5 mesures par feuille, effectuées des 2 côtés de la feuille. La moyenne qui en résulte est la rigidité de la feuille. Les rigidités L&W 5° sont des valeurs fermes, les rigidités Taber des valeurs indicatives.
 Toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées.

Blancheur

recto



1 Qualités

- blancheur élevée
- excellent lissé de surface and opacité
- grande rigidité
- concept multi-usines: fiabilité de l'approvisionnement et délais de livraison courts grâce à la production dans deux usines

2 Applications*

- Aliments secs
- Aliments congelés (emballage secondaire)
- Aliments surgelés
- Fruits et Légumes
- Boissons (emballage secondaire)
- Pharma et Santé
- Produits Cosmétiques et Soin Corporel

3 Recommandations en matière de stockage

Conditions	température	humidité relative
Favorables sans poussière, climatisé	20-25°C	40-55%

A stocker dans l'emballage original non endommagé.

4 Acclimatation

Différence de température palette – salle d'impression 20 °C	Période d'acclimatation avant déballage (en heures)		
5°C	10	11	12
10°C	20	22	24
15°C	30	34	35
20°C	40	46	50
Volume de palette en m ³	0.7	1.0	1.4

L'emballage doit être enlevé juste avant l'impression. Climat optimisé de traitement : 22-23°C, 50-52% r. H.