

FICHE TECHNIQUE DU PAPIER KRAFT BLANC PROG 6

WHITE KRAFT PROG 6 TECHNICAL SHEET

PROG 6 RESISTANT A L'EAU

PROG 6 WET STRENGHT

	19- 24 g/m	25-29 g/m	30- 34 g/m	35- 70 g/m
Base de la matière première Raw material base	30-33% fibres vierges, 30-33% virgin fibre 67-70% fibres recyclées 67-70% recycled fibres	30-33% fibres vierges, 30-33% virgin fibre 67-70% fibres recyclées 67-70% recycled fibres	30-33% fibres vierges, 30-33% virgin fibre 67-70% fibres recyclées 67-70% recycled fibres	30-33% fibres vierges, 30-33% virgin fibre 67-70% fibres recyclées 67-70% recycled fibres
Résistance au déchirement, sens machine Tear resistance, machine direction	6.800 m min 7.200 m cible 6.800 m min 7.200 m target	6.900 m min 7.200 m cible 6.900 m min 7.200 m target	7.000 m min 7.300 m cible 7.000 m min 7.300 m target	7.100 m min 7.500 m cible 7.100 m min 7.500 m target
Résistance au déchirement, sens transversal Tear resistance, cross direction	3.200 m min 3.700 m cible 3.200 m min 3.700 m target	3.300 m min 3.800 m cible 3.300 m min 3.800 m target	3.400 m min 3.900 m cible 3.400 m min 3.900 m target	3.500 m min 4.000 m cible 3.500 m min 4.000 m target
Eclat Brust	2,90 kPa m/g min 3,10 kPa m/g cible 2,90 kPa m/g min 3,10 kPa m/g target	3,00 kPa m/g min 3,20 kPa m/g cible 3,00 kPa m/g min 3,20 kPa m/g target	3,00 kPa m/g min 3,20 kPa m/g cible 3,00 kPa m/g min 3,20 kPa m/g target	3,00 kPa m/g min 3,30 kPa m/g cible 3,00 kPa m/g min 3,30 kPa m/g target
Blancheur Whitness	85% min 88% cible 85% min 88% target	85% min 88% cible 85% min 88% target	85% min 88% cible 85% min 88% target	85% min 88% cible 85% min 88% target
Résistance a l'eau Wet strenght	> 20 %	> 20 %	> 20 %	> 20 %