

9 promenade Jeanne Hachette
94200 Ivry sur Seine - FRANCE

Tel : 33 1 46720369 - Fax : 33 1 4959 87



N°49

FICHE TECHNIQUE DU PAPIER KRAFT BLANC PROG 3

WHITE KRAFT PROG 3 TECHNICAL SHEET

PROG 3 RESISTANT A L'EAU

PROG 3 WET STRENGHT

	19- 24 g/m	25-31 g/m	32-70 g/m
Base de la matière première Raw material base	10-15% fibres viegres 85-90% fibres recyclées 10-15% virgin fibres 85-90% recycled fibres	10-15% fibres viegres 85-90% fibres recyclées 10-15% virgin fibres 85-90% recycled fibres	10-15% fibres viegres 85-90% fibres recyclées 10-15% virgin fibres 85-90% recycled fibres
Résistance au déchirement, sens machine Tear resistance, machine direction	4.600 m min 5.000 m cible 4.600 m min 5.000 m target	4.600 m min 5.000 m cible 4.600 m min 5.000 m target	5.000 m min 5.300 m cible 5.000 m min 5.300 m target
Résistance au déchirement, sens transversal Tear resistance, cross direction	2.600 m min 2.800 m cible 2.600 m min 2.800 m target	2.600 m min 2.800 m cible 2.600 m min 2.800 m target	2.700 m min 2.900 m cible 2.700 m min 2.900 m target
Eclat Brust	1,90 kPa m/g min 2,30 kPa m/g cible 1,90 kPa m/g min 2,30 kPa m/g target	1,90 kPa m/g min 2,30 kPa m/g cible 1,90 kPa m/g min 2,30 kPa m/g target	2,10 kPa m/g min 2,40 kPa m/g cible 2,10 kPa m/g min 2,40 kPa m/g target
Blancheur Whitness TAPPI	72% min 78% cible 72% min 78% target	72% min 78% cible 72% min 78% target	72% min 78% cible 72% min 78% target
Résistance a l'eau Wet strenght	> 20 %	> 20 %	> 20 %