

## FICHE TECHNIQUE DU PAPIER PROW 4

### PROW 4 TECHNICAL SHEET

#### PROW 4 / PROW 4 RESISTANT A L'EAU

#### PROW 4 / PROW 4 WET STRENGTH

|                                                                                        | 30- 33 g/m                                                                                        | 34-49 g/m                                                                                         | 50- 70 g/m                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base de matières premières<br>Raw material base                                        | 5-10% fibres vierges,<br>5-10% virgin fibres<br>90-95% fibres recyclées<br>90-95% recycled fibres | 5-10% fibres vierges,<br>5-10% virgin fibres<br>90-95% fibres recyclées<br>90-95% recycled fibres | 5-10% fibres vierges,<br>5-10% virgin fibres<br>90-95% fibres recyclées<br>90-95% recycled fibres |
| Résistance au déchirement,<br>sense machine<br>Tear resistance,<br>machine direction   | 3.600 m min<br>3.800 m cible<br>3.600 m min<br>3.800 m target                                     | 4.100 m min<br>4.500 m cible<br>4.100 m min<br>4.500 m target                                     | 4.200 m min<br>4.600 m cible<br>4.200 m min<br>4.600 m target                                     |
| Résistance au déchirement,<br>sense transversal<br>Tear resistance,<br>cross direction | 1.700 m min<br>1.900 m cible<br>1.700 m min<br>1.900 m target                                     | 2.100 m min<br>2.500 m cible<br>2.100 m min<br>2.500 m target                                     | 2.200 m min<br>2.600 m cible<br>2.200 m min<br>2.600 m target                                     |
| Eclat<br>Brust                                                                         | 1,50 kPa m/g min<br>1,85 kPa m/g cible<br>1,50 kPa m/g min<br>1,85 kPa m/g target                 | 1,80 kPa m/g min<br>2,20 kPa m/g cible<br>1,80 kPa m/g min<br>2,20 kPa m/g target                 | 1,80 kPa m/g min<br>2,20 kPa m/g cible<br>1,80 kPa m/g min<br>2,20 kPa m/g target                 |
| Blancheur<br>Whitness                                                                  | 79% min<br>81% cible<br>79% min<br>81% target                                                     | 79% min<br>81% cible<br>79% min<br>81% target                                                     | 79% min<br>81% cible<br>79% min<br>81% target                                                     |
| Résistant a l'eau<br>Wet strenght                                                      | > 20 %                                                                                            | > 20 %                                                                                            | > 20 %                                                                                            |