

9 promenade Jeanne Hachette
94200 Ivry sur Seine - FRANCE
Tel : 33 1 46720369 - Fax : 33 1 4959 8731



FICHE TECHNIQUE DU PAPIER PROW 5

PROW 5 TECHNICAL SHEET

PROW 5 / PROW 5 RESISTANT A L'EAU

PROW 5 / PROW 5 WET STRENGTH

	30- 49 g/m	50-70 g/m
Base de matières premières Raw material base	5-10% fibres vierges 90-95% fibres recyclées 5-10% virgin fibres 90-95% recycled fibres	5-10% fibres vierges 90-95% fibres recyclées 5-10% virgin fibres 90-95% recycled fibres
Résistance au déchirement, sense machine Tear resistance, machine direction	4.100 m min 4.500 m cible 4.100 m min 4.500 m target	4.200 m min 4.600 m cible 4.200 m min 4.600 m target
Résistance au déchirement, sense transversal Tear resistance, cross direction	2.100 m min 2.500 m cible 2.100 m min 2.500 m target	2.200 m min 2.600 m cible 2.200 m min 2.600 m target
Eclat Brust	1,80 kPa m/g min 2,20 kPa m/g cible 1,80 kPa m/g min 2,20 kPa m/g target	1,80 kPa m/g min 2,20 kPa m/g cible 1,80 kPa m/g min 2,20 kPa m/g target
Blancheur Whitness	88% min 91% cible 88% min 91% target	88% min 91% cible 88% min 91% target
Résistant a l'eau Wet strenght	> 20 %	> 20 %