

9 promenade Jeanne Hachette
94200 Ivry sur Seine - FRANCE
Tel : 33 1 46720369 - Fax : 33 1 4959 8731

N°49



FICHE TECHNIQUE DU PAPIER KRAFT BLANC PROG 5

WHITE KRAFT PROG 5 TECHNICAL SHEET

PROG 5 RESISTANT A L'EAU

PROG 5 WET STRENGHT

	19- 24 g/m	25-29 g/m	30- 34 g/m	35- 70 g/m
Base de la matière première Raw material base	20-25% fibres vierges, 20-25% virgin fibre 75-80% fibres recyclées 75-80% recycled	20-25% fibres vierges, 20-25% virgin fibre 75-80% fibres recyclées 75-80% recycled fibres	20-25% fibres vierges, 20-25% virgin fibre 75-80% fibres recyclées 75-80% recycled fibres	20-25% fibres vierges, 20-25% virgin fibre 75-80% fibres recyclées 75-80% recycled
Résistance au déchirement, sens machine Tear resistance, machine direction	4.800 m min 5.000 m cible 4.800 m min 5.000 m target	4.900 m min 5.200 m cible 4.900 m min 5.200 m target	5.000 m min 5.300 m cible 5.000 m min 5.300 m target	5.400 m min 5.500 m cible 5.400 m min 5.500 m target
Résistance au déchirement, sens transversal Tear resistance, cross direction	2.600 m min 3.000 m cible 2.600 m min 3.000 m target	2.600 m min 3.000 m cible 2.600 m min 3.000 m target	2.600 m min 3.100 m cible 2.600 m min 3.100 m target	2.800 m min 3.100 m cible 2.800 m min 3.100 m target
Eclat Brust	2,10 kPa m/g min 2,30 kPa m/g cible 2,10 kPa m/g min 2,30 kPa m/g target	2,10 kPa m/g min 2,40 kPa m/g cible 2,10 kPa m/g min 2,40 kPa m/g target	2,20 kPa m/g min 2,40 kPa m/g cible 2,20 kPa m/g min 2,40 kPa m/g target	2,20 kPa m/g min 2,50 kPa m/g cible 2,20 kPa m/g min 2,50 kPa m/g target
Blancheur Whitness	85% min 88% cible 85% min 88% target	85% min 88% cible 85% min 88% target	85% min 88% cible 85% min 88% target	85% min 88% cible 85% min 88% target
Résistance a l'eau Wet strenght	> 20 %	> 20 %	> 20 %	> 20 %