

9 promenade Jeanne Hachette
94200 Ivry sur Seine - FRANCE
Tel : 33 1 46720369 - Fax : 33 1 4959 8731



N°F032

FICHE TECHNIQUE DU PAPIER KRAFT BLANC 2SULPRO WHITE KRAFT 2 SULPRO TECHNICAL SHEET

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 2SULPRO QUALITY SPECIFICATIONS

Caractéristiques du papier Paper properties	Norme Norm	Dimension Dimension	Minimum Minimum	Maximum Maximum	Méthode de mesure Measuring method	Explanati on Explicatio n
Grammage Substance		g/m ²	-5%	5%	ISO 536	
Teneur en humidité Moisture content	7.0	%	6.0	8.0	ISO287	
Résistance à l'éclatement Specific bursting strenght	3.0	kPa.m ² /g	2.7		ISO2758	
Longueur de rupture SM+ST Breaking lenth MD+CD	9600	m			ISO1924-1	
CD/MD ST/SM	50	%	40	60	ISO 1924-1	
Allongement à la rupture par traction SM Stretch at break MD		%			ISO 1924-1	
Absorption d'eau Water absorption	22	g/m ²	20	25	ISO 535 (Cobb)	
Absorption d'eau Water absorption		g/m ²			ISO 535 (Cobb)	

Indice de résistance à l'état humide Wet strength retention		%			ISO 3781	
Porosité Porosity		ml/min			ISO 5636-3 (Bendtsen)	
Essai aux cires dension Dension wax test					Tappi 459	
Coefficient de friction Coefficient of static friction					Tappi 815 (inclined plane)	
Teneur en cendres Ash content		%			ISO 1762	
Blancheur+UV Brightness+UV	90		87	93	ISO 2470 d/8 D65 10°	
Ecart de teinte blue/jaune Off-shade blue/yellow	-7		CIE-94	CIE-94	d/8 D65 10°	
Ecart de teinte vert/rouge Off-shade green/red	0.5		CIE-94	CIE-94	d/8 D65 10°	
Ecart de couleur Offcolour		δE			cie-94 d/8 D65 10°	
Opacité(sur fond blanc) Opacity(white backing)	62	%	59			
Nombre de taches >100μ Dot Count >100μ		mm²/m²		50	Dot counter	

Carasteristiques de la bobine Reel properties	Norme Norm		Explication Exlanation
Laize de la bobine Reelwidth	± 1	mm	
Diamètre de la bobine Reeldiameter	-5	%	Indication max
	±5	%	Autre Otherwise

Dureté de la bobine Reelhardness	≥ 30		Sauf crêpe Exception Crêpe
Mandrin Core	5.0 7.0 7.6 10.0	cm cm cm cm	
Diamètre du mandrin Core diameter	± 2	mm	
Bobine avec enroulement oscillant Reel with staggered winding	± 1	mm	
Bobine foiré Telescoped reel	1	%	de diamètre of diameter
Sens machine Machine direction			au moyen d'une flèche by means of arrow
Raccords Joints	≤ 2		per Bobine per Reel