

9 promenade Jeanne Hachette
94200 Ivry sur Seine - FRANCE
Tel : 33 1 46720369 - Fax : 33 1 4959 8731



N°122

FICHE TECHNIQUE DU PAPIER OFFSET PRODI

OFFSET PRODI PAPER TECHNICAL SHEET

*PAPIER OFFSET
OFFSET PAPER*

CATEGORIE CATEGORY	Impression sur rotative offset, Papier offset en continu sans sécheur Heatset web offset papers, Coldset web offset papers	GRADE	Woodfree uncoated (WFU)
UTILISATION FINALE END USE	Publicité, Livres, Formulaires commerciaux, Journal, Affiches, Journaux, Envois direct, Magazines Advertising material, Books, Buisness forms, Newspaper supplements, Posters, Direct mailing, Magazines	FINISH	Machine fini

FIBRE FURNISH	Pâte sulphate bois dur et tendre Hardwood and softwood sulphate pulp	METHODE D'IMPRESSI ON PRINTING METHOD	Papier offset en continu sans sécheur, Impression sur rotative offset Coldset web offset papers, Heatset web offset
FORMAT SIZE	Bobines Reels	DIAMETRE (cm) DIAMETER	100.0 – 140.0
LAIZE (cm) WIDTH	17.0 – 283.0	MANDRIN (mm) CORE	70.0 – 71.0 – 76.0 – 152.0
EMBALLAGE WRAPPING	Strong kraft paper, Strong moisture proof polythylene laminated kraft paper	CERTIFIC ATS ET LABELS CERTIFIC ATES AND LABELS	94/62 EC Heavy Metal Certificate, BfR Food Certificate, EMAS, EN 16001, EU Ecolabel, FSC Chain-of- Custody, FSC Recycled, ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, PEFC Chain-of- Custody, Permanent Paper ISO 9706

VALEURS TECHNIQUES
TECHNICAL TARGETS VALUES

GRAMMAG E DISPO (ISO 536) BASIS WEIGHT (g/m2)	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	140. 0	150. 0	170.0	180.0	250.0	300.0	350.0
--	------	------	------	------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

[illegible]

b-VALUE D65 (D65/10°) (ISO 5631 – 2)	(-)14 .2	(-)14 .2	(-)14. 2	(-)14 .2	(-)14. 2	(-)14. 2	(-)14.2	(-)14 .2	(-)1 4.2	(-)14. 2	(-)14. 2	(-)14. 2	(-)14. 2	(-)14. 2
EPAISSEU R (ISO 534) THICKNES S (µm)	77.0	90.0	100.0	114. 0	123.0	130.0	140.0	160. 0	172. 0	185.0	205.0	275.0	335.0	385.0