



Spécifications techniques

Grammage (g/m ²) ISO 536	70	75	80
Degré de blancheur, % ISO 2470 D65	86	86	86
Opacité, % ISO 2471	96	96	97
Main, cm ³ /g ISO 534	1.4	1.4	1.4
Blancheur CIE ISO 11476 D65	105	105	105
L* ISO 5631 D65	91	91	91
a* ISO 5631 D65	0.2	0.2	0.2
b* ISO 5631 D65	-6	-6	-6

Les valeurs indiquées sont des éléments de référence et des variations peuvent intervenir.

Domaines d'application

Papier très blanc non couché, avec forte main et faible transparence d'impression. Recommandé pour une utilisation sur des suppléments haute qualité, des magazines et brochures commerciales. Spécialement développé pour impression sur rotatives avec ou sans sécheur.

Diamètre de bobines

Les diamètres standards sont 100, 120 et 125 cm.

Laize

Min. 370 mm, max. 2860 mm.

Mandrin

76 et 152 mm.

Longueur de bobines

g/m ²	70	75	80
Ø 100 cm	8 400	7 600	7 200
Ø 120 cm	12 000	10 900	10 400
Ø 125 cm	13 100	11 900	11 300

Environnement

L'usine est certifiée selon la norme ISO 9001 et 14001. Chaîne de traçabilité conformément aux normes FSC et PEFC.

Emballage

Les bobines sont emballées de papier kraft enduit de polyéthylène, les flancs sont protégés par des disques en carton ondulé à l'intérieur et par des disques enduits de polyéthylène à l'extérieur.

Mode d'emballage

Les bobines inférieures à 600 mm de laize sont toujours emballées par deux et marquées d'une bande rouge.

pH en surface

Le pH en surface est de >6.