

1 Structure de carton GD3

	% du carton	+/- de % du carton
Multiples couches de pigment		
PIW imprimé + PCW		
Pâte mécanique + PCW		
PCW + PIW non imprimé		
Pigmentation		
Fibre vierge	5	5
PIW	20	10
PCW	60	10
Couche de pigments	15	5
Total	100	

2 Spécifications techniques

Grammage	Epaisseur	Rigidité				
		L&W 5° sm	L&W 5° st	L&W 5°	Taber 15° sm	Taber 15° st
g/m ²	µm	mNm	mNm	$\sqrt[3]{(md \times cd)}$	mNm	mNm
230	280	8.0	3.6	5.4	3.6	1.7
250	300	10.7	4.9	7.2	5.8	2.6
280	345	16.6	7.6	11.2	8.1	3.7
300	370	20.5	9.3	13.8	10.7	4.9
320	400	27.2	10.9	17.2	13.6	5.5
350	450	33.0	13.2	20.9	17.8	7.2
380	500	42.7	17.1	27.0	21.7	8.6
400	530	49.7	19.9	31.4	25.0	10.0
420	560	55.1	22.1	34.9	27.6	11.1
450	600	67.6	27.1	42.8	34.4	13.7
500	675	93.8	37.6	59.4	46.4	18.5
550	755	118.0	47.3	74.7	58.3	23.4

Propriété	Valeur	Tolérance	Test
Blancheur recto	78	- 1	ISO 2470-2
Grammage (g/m ²)		+/- 2%	EN ISO 536
Epaisseur (µm)		+/- 5%, > 350 g/m ² +/- 3%	EN 20534
Rigidité (mNm)		- 15% ¹	DIN 53121
Température contrôlée	23°C 50%	+/- 1°C +/- 2% hr	EN ISO 187
Recyclabilité	confirmée	au sens de la norme	EN 13430
Biodégradabilité	confirmée	au sens de la norme	EN 13432

¹Tolérance : -15% de la rigidité cible. Cette règle vaut pour 100% des valeurs mesurées. Les valeurs mesurées sont calculées via une moyenne de 5 mesures par feuille, effectuées des 2 côtés de la feuille. La moyenne qui en résulte est la rigidité de la feuille. Les rigidités L&W 5° sont des valeurs fermes, les rigidités Taber des valeurs indicatives.
 Toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées.

Blancheur
recto



1 Qualités

- bons résultats de transformation
- qualité constante et stable
- concept multi-usines: fiabilité de l'approvisionnement et délais de livraison courts grâce à la production dans deux usines

3 Recommandations en matière de stockage

Conditions	température	humidité relative
Favorables sans poussière, climatisé	20-25°C	40-55%

A stocker dans l'emballage original non endommagé.

2 Applications*

- Aliments congelés (emballage secondaire)
- Boissons (emballage secondaire)
- Emballages prêt-à-vendre
- Produits non alimentaires

4 Acclimatation

Différence de température palette – salle d'impression 20 °C	Période d'acclimatation avant déballage (en heures)		
5°C	10	11	12
10°C	20	22	24
15°C	30	34	35
20°C	40	46	50
Volume de palette en m³	0.7	1.0	1.4

L'emballage doit être enlevé juste avant l'impression. Climat optimisé de traitement : 22-23°C, 50-52% r. H.