

## 1 Structure de carton GT2

|                                                  | % du carton | +/- de % du carton |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Multiples couches de pigment                     |             |                    |
| PIW imprimé + PCW + PIW non imprimé              |             |                    |
| Pâte mécanique + PCW                             |             |                    |
| BCTMP + Pâte chimique blanchie + PIW non imprimé |             |                    |
| Pigmentation                                     |             |                    |
| <b>Fibre vierge</b>                              | 15          | 5                  |
| <b>PIW</b>                                       | 20          | 10                 |
| <b>PCW</b>                                       | 55          | 10                 |
| <b>Couche de pigments</b>                        | 10          | 5                  |
| <b>Total</b>                                     | 100         |                    |

## 2 Spécifications techniques

| Grammage         | Epaisseur | Rigidité  |           |                            |              |              |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|
|                  |           | L&W 5° sm | L&W 5° st | L&W 5°                     | Taber 15° sm | Taber 15° st |
| g/m <sup>2</sup> | µm        | mNm       | mNm       | $\sqrt[3]{(md \times cd)}$ | mNm          | mNm          |
| 230              | 305       | 10.1      | 4.6       | 6.8                        | 5.4          | 2.5          |
| 250              | 340       | 15.4      | 7.0       | 10.4                       | 7.5          | 3.4          |
| 280              | 380       | 20.9      | 9.5       | 14.1                       | 10.8         | 4.9          |
| 300              | 410       | 25.0      | 11.4      | 16.9                       | 13.2         | 6.0          |
| 320              | 435       | 31.8      | 13.3      | 20.6                       | 16.2         | 6.8          |
| 350              | 490       | 43.0      | 17.2      | 27.2                       | 20.6         | 7.8          |
| 380              | 540       | 54.6      | 21.9      | 34.6                       | 25.3         | 10.1         |
| 400              | 565       | 61.8      | 24.8      | 39.1                       | 28.2         | 11.3         |
| 420              | 590       | 70.6      | 28.3      | 44.7                       | 32.5         | 13.0         |
| 450              | 625       | 78.7      | 31.5      | 49.8                       | 37.9         | 15.2         |
| 500              | 690       | 98.4      | 39.4      | 62.3                       | 49.7         | 19.9         |
| 550              | 770       | 122.7     | 49.1      | 77.6                       | 61.3         | 24.5         |

| Propriété                    | Valeur      | Tolérance                             | Test       |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| Blancheur recto              | 82          | - 1                                   | ISO 2470-2 |
| Blancheur verso              | 68          | +/- 2                                 | ISO 2470-2 |
| Grammage (g/m <sup>2</sup> ) |             | +/- 2%                                | EN ISO 536 |
| Epaisseur (µm)               |             | +/- 5%, > 350 g/m <sup>2</sup> +/- 3% | EN 20534   |
| Rigidité (mNm)               |             | - 15% <sup>1</sup>                    | DIN 53121  |
| Température contrôlée        | 23°C<br>50% | +/- 1°C<br>+/- 2% hr                  | EN ISO 187 |
| Recyclabilité                | confirmée   | au sens de la norme                   | EN 13430   |
| Biodégradabilité             | confirmée   | au sens de la norme                   | EN 13432   |

<sup>1</sup>Tolérance : -15% de la rigidité cible. Cette règle vaut pour 100% des valeurs mesurées. Les valeurs mesurées sont calculées via une moyenne de 5 mesures par feuille, effectuées des 2 côtés de la feuille. La moyenne qui en résulte est la rigidité de la feuille. Les rigidités L&W 5° sont des valeurs fermes, les rigidités Taber des valeurs indicatives.  
Toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées.

Blancheur

recto



Blancheur

verso



### 1 Qualités

---

- blancheur élevée
- très lisse et opaque
- grande rigidité

### 2 Applications\*

---

- Aliments secs
- Aliments congelés (emballage secondaire)
- Aliments surgelés
- Fruits et Légumes
- Boissons (emballage secondaire)
- Pharma et Santé
- Produits Cosmétiques et Soin Corporel

### 3 Recommandations en matière de stockage

---

| Conditions                              | température | humidité relative |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|
| Favorables<br>sans poussière, climatisé | 20-25°C     | 40-55%            |

A stocker dans l'emballage original non endommagé.

### 4 Acclimatation

---

| Différence de température<br>palette – salle d'impression<br>20 °C | Période d'acclimatation avant<br>déballage<br>(en heures) |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| 5°C                                                                | 10                                                        | 11  | 12  |
| 10°C                                                               | 20                                                        | 22  | 24  |
| 15°C                                                               | 30                                                        | 34  | 35  |
| 20°C                                                               | 40                                                        | 46  | 50  |
| Volume de palette en m <sup>3</sup>                                | 0.7                                                       | 1.0 | 1.4 |

L'emballage doit être enlevé juste avant l'impression. Climat optimisé de traitement : 22-23°C, 50-52% r. H.