

9 promenade Jeanne Hachette
94200 Ivry sur Seine - FRANCE
Tel : 33 1 46720369 - Fax : 33 1 4959 8731



N°49

FICHE TECHNIQUE DU PAPIER PROW 2

PROW 2 TECHNICAL SHEET

PROW 2 / PROW 1 RESISTANT A L'EAU

PROW 2 / PROW 1 WET STRENGTH

	30- 33 g/m	34-70 g/m
Base de matières premières Raw material base	5% fibres vierges, 5% virgin fibres 95% fibres recyclées 95% recycled fibres	5% fibres vierges, 5% virgin fibres 95% fibres recyclées 95% recycled fibres
Résistance au déchirement, sense machine Tear resistance, machine direction	3.500 m min 3.700 m cible 3.500 m min 3.700 m target	4.000 m min 4.500 m cible 4.000 m min 4.500 m target
Résistance au déchirement, sense transversal Tear resistance, cross direction	1.600 m min 1.800 m cible 1.600 m min 1.800 m target	2.100 m min 2.500 m cible 2.100 m min 2.500 m target
Eclat Brust	1,50 kPa m/g min 1,75 kPa m/g cible 1,50 kPa m/g min 1,75 kPa m/g target	1,70 kPa m/g min 2,10 kPa m/g cible 1,70 kPa m/g min 2,10 kPa m/g target
Blancheur Whitness	73% min 77% cible 73% min 77% target	73% min 77% cible 73% min 77% target
Résistant a l'eau Wet strenght	> 20 %	> 20 %