

9 promenade Jeanne Hachette
94200 Ivry sur Seine - FRANCE
Tel : 33 1 46720369 - Fax : 33 1 4959 8731



FICHE TECHNIQUE DU PAPIER PROW 1

PROW 1 TECHNICAL SHEET

PROW 1 / PROW 1 RESISTANT A L'EAU

PROW 1 / PROW 1 WET STRENGHT

	35-70 g/m
Base de matières premières Raw material base	5% fibres vierges, 5% virgin fibres 95% fibres recyclées, 95% recycled fibres
Résistance au déchirement, sense machine Tear resistance, machine direction	3.900 m min, 3.900 m min 4.400 m cible, 4.400 m target
Résistance au déchirement, sense transversal Tear resistance, cross direction	2.000 m min, 2.000 m min 2.400 m cible, 2.400 m target
Eclat Brust	1,70 kPa m/g min, 1,70 kPa m/g min 2,10 kPa m/g cible, 2,10 kPa m/g target
Blancheur Whitness	64% min, 64% min 67% target, 67% target
Résistant a l'eau Wet strenght	> 20 %