

9 promenade Jeanne Hachette
94200 Ivry sur Seine - FRANCE
Tel : 33 1 46720369 - Fax : 33 1 4959 8731



FICHE TECHNIQUE DU PAPIER KRAFT BLANC PROG 2
WHITE KRAFT PROG 2 TECHNICAL SHEET

PROG 2 RESISTANT A L'EAU PROG 2 WET STRENGHT		
	25- 31 g/m	32-70 g/m
Base de la matière première Raw material base	10-15% fibres vierges 85-90% fibres recyclées 10-15% virgin fibres 85-90% recycled fibres	10-15% fibres vierges 85-90% fibres recyclées 10-15% virgin fibres 85-90% recycled fibres
Résistance au déchirement, sens machine Tear resistance, machine direction	4.500 m min 4.900 m cible 4.500 m min 4.900 m target	4.200 m min 5.200 m cible 4.200 m min 5.200 m target
Résistance au déchirement, sens transversal Tear resistance, cross direction	2.500 m min 2.700 m cible 2.500 m min 2.700 m target	2.600 m min 2.800 m cible 2.600 m min 2.800 m target
Eclat Brust	1,90 kPa m/g min 2,30 kPa m/g cible 1,90 kPa m/g min 2,30 kPa m/g target	2,10 kPa m/g min 2,40 kPa m/g cible 2,10 kPa m/g min 2,40 kPa m/g target
Blancheur Whitness TAPPI	64% min 67% cible 64% min 67% target	64% min 67% cible 64% min 67% target
Résistance a l'eau Wet strenght	> 20 %	> 20 %