

9 promenade Jeanne Hachette
94200 Ivry sur Seine - FRANCE
Tel : 33 1 46720369 - Fax : 33 1 4959 8731



N°49

FICHE TECHNIQUE DU PAPIER KRAFT BLANC PROG 5 BL WHITE KRAFT PROG 5 BL TECHNICAL SHEET

PROG 5 LAMINATION DU BOARD PROG 5 BOARD LAMINATION

SUBSTANCE	48 g/m
Base de la matière première Raw material base	20-25% Pulpe 75-80% fibres recyclées 20-25% Pulp 75-80% recycled fibres
Résistance au déchirement, sens machine Tear resistance, machine direction	7.000 m min; 7.200 m cible 7.000 m min; 7.200 m target
Résistance au déchirement, sens transversal Tear resistance, cross direction	3.200 m min; 3.400 m cible 3.200 m min; 3.400 m target
Résistance au déchirement moyen Average tear resistance	5.100 m min; 5.300 m cible 5.100 m min; 5.300 m target
Indice d'éclatement Burst index	2,70 kPa m/g min ; 3,00 kPa m/g cible 2,70 kPa m/g min ; 3,00 kPa m/g target
La pression d'éclatement Burst pressure	130 kPa min; 144 kPa cible 130 kPa min; 144 kPa target
Pérmeabilité à l'air Air permeability	350 ml/min. min; 400 ml/min. cible 350 ml/min. min; 400 ml/min. target
Taux de cendres Ash content	10,0 % +/- 2
Blancheur TAPPI RT+ Whitness TAPPI RT+	> 90%
Essai de wax denson Denson Wax test	> 14
Cobb60 Cobb60	21 +/- 2