

9 promenade Jeanne Hachette
94200 Ivry sur Seine - FRANCE
Tel : 33 1 46720369 - Fax : 33 1 4959 8731



FICHE TECHNIQUE DU PAPIER KRAFT CORSEIL CORSEIL KRAFT TECHNICAL SHEET

SPECIFICATIONS TECHNIQUES QUALITY SPECIFICATIONS

Caractéristiques du papier Paper properties	Norme Norm	Dimension Dimension	Minimum Minimum	Maximum Maximum	Méthode de mesure Measuring method	Explanation Explication
Grammage Substance		g/m ²	-5%	5%	ISO 536	
Teneur en humidité Moisture content	7.0	%			ISO287	
Résistance à l'éclatement Specific bursting strenght	1.9	kPa.m ² /g	1.6		ISO2758	
Longueur de rupture SM+ST Breaking lenth MD+CD	6400	m			ISO1924-1	
CD/MD ST/SM		%			ISO 1924-1	
Allongement à la rupture par traction SM Stretch at break MD		%			ISO 1924-1	
Absorption d'eau Water absorption		g/m ²			ISO 535 (Cobb)	
Absorption d'eau Water absorption		g/m ²			ISO 535 (Cobb)	

Indice de résistance à l'état humide Wet strength retention		%			ISO 3781	
Porosité Porosity		ml/min			ISO 5636-3 (Bendtsen)	
Essai aux cires Denmsion wax test					Tappi 459	
Coefficient de friction Coefficient of static friction					Tappi 815 (inclined plane)	
Teneur en cendres Ash content		%			ISO 1762	
Blancheur+UV Brightness+UV					ISO 2470 d/8 D65 10°	
Ecart de teinte blue/jaune Off-shade blue/yellow					d/8 D65 10°	
Ecart de teinte vert/rouge Off-shade green/red					d/8 D65 10°	
Ecart de couleur Offcolour		δE			cie-94 d/8 D65 10°	
Opacité(sur fond blanc) Opacity(white backing)		%				
Nombre de taches >100μ Dot Count >100μ		mm²/m²			Dot counter	

Carasteristiques de la bobine Reel properties	Norme Norm		Explication Exlanation
Laize de la bobine Reelwidth	± 1	mm	
Diamètre de la bobine Reeldiameter	-5	%	Indication max
	±5	%	Autre Otherwise
Dureté de la bobine Reelhardness	≥ 30		Sauf crêpe Exception Crêpe

Mandrin Core	5.0 7.0 7.6 10.0	cm cm cm cm	
Diamètre du mandrin Core diameter	± 2	mm	
Bobine avec enroulement oscillant Reel with staggered winding	± 1	mm	
Bobine foiré Telescoped reel	1	%	de diamètre of diameter
Sens machine Machine direction			au moyen d'une flèche by means of arrow
Raccords Joints	≤ 2		per Bobine per Reel