

FICHE TECHNIQUE

Papier Couché 1face REH

QUALITE WS (Traitement REH)

Papier pure cellulose couché 1 face - Blanc mi-mat - Traité REH.

Utilisations : Impression offset, héliographe, typographie, flexographie et offset rotatif avec sécheur. Résistance aux solutions alcalines, excellentes aptitudes d'impression, convient aux encres haute brillance et vernis UV. Bonne résistance au frottement et à l'abrasion durant l'embouteillage. Enlèvement rapide de l'étiquette avec d'excellents résultats de rétention d'encre durant le lavage. Etiquetage rapide de bouteilles consignées où l'étiquette doit s'enlever d'une seule pièce au lavage. Peut recevoir un traitement anticryptogamique.

Gamme : 60g au 150g/m²

QUALITE WS - DL (Traitement REH spécial pasteurisation)

Papier pure cellulose couché 1 face - Blanc mi-mat - Traité REH pour produits chauds et pasteurisés.

Utilisations : Impression offset, héliographe, typographie, flexographie et offset rotatif avec sécheur. Résistance aux solutions alcalines, excellentes aptitudes d'impression, convient aux encres haute brillance et vernis UV. Bonne résistance au frottement et à l'abrasion durant l'embouteillage. Alternative excellente aux étiquettes auto-adhésives utilisées pour les bouteilles de lait jetables. Excellentes propriétés de planéité. Idéal pour les chaînes d'embouteillage de produits chauds et pasteurisés. Peut recevoir un traitement anticryptogamique.

Gamme : 60g au 150g/m²

QUALITE WS - OP (Traitement REH opacité renforcée)

Papier pure cellulose couché 1 face - Blanc mi-mat - Traité REH avec opacité renforcée en milieu humide.

Utilisations : Impression offset, héliographe, typographie, flexographie et offset rotatif avec sécheur. Résistance aux solutions alcalines, excellentes aptitudes d'impression, convient aux encres haute brillance et vernis UV. Excellentes propriétés de planéité. Cette qualité est particulièrement appropriée pour la réalisation d'étiquettes de faible grammage et de collerette. Recommandé dans le cas où la surface imprimée de l'étiquette est faible ou

lorsque le verre est fumé. Peut recevoir un traitement anticryptogamique.

Gamme : 60g au 150g/m²

QUALITE WS - SUPERIOR (Traitement REH à stabilité dimensionnelle élevée)

Papier pure cellulose couché 1 face - Blanc mi-mat - Traité REH avec une stabilité dimensionnelle renforcée en milieu humide.

Utilisations : Impression offset, héliographe, typographie, flexographie et offset rotatif avec sécheur. Résistance aux solutions alcalines, excellentes aptitudes d'impression, convient aux encres haute brillance et vernis UV. Excellentes propriétés de planéité. Cette qualité est particulièrement appropriée pour les chaînes d'embouteillage les plus exigeantes. Forte résistance à l'eau sur les deux faces. Peut recevoir un traitement anticryptogamique.

Gamme : 60g au 150g/m²

Substance ¹	g/m ²	70	80	90	100	120	135	Test method
Sheets		•	•	•	•	•	•	
Reels		•	•	•	•	•	•	
Caliper ²	µm	79	84	98	113	138	156	DIN 53105, part 1
Gloss ³	%	> 57	> 57	> 57	> 57	> 57	> 57	DIN 54502, R (45°)
Roughness ⁵ top side	µm	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	PPS 78
reverse side	ml/min	< 550	< 550	< 570	< 570	< 600	< 600	DIN 53108
Cobbtest ³	g/m ²	> 8	> 8	> 8	*	*	*	DIN 53132 (10 sec)
Opacity ⁴	%	90.5	92	93	94	95.5	96	DIN 53146
Whiteness top side ²	%	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	DIN 53145, part 2 / Elrepho SF 450
Tensile strength ³ dry MD	N	> 52	> 57	> 65	> 75	> 84	> 94	DIN 53112, part 1
dry CD	N	> 23	> 27	> 30	> 35	> 40	> 44	DIN 53112, part 1
wet MD	N	> 3.5	> 4.0	> 4.5	*	*	*	DIN 53112, part 1
Tearing strength ³ average	mNm/m	> 510	> 700	> 750	> 900	> 1100	> 1400	DIN 53115 / Brecht-Imset
MD	mNm/m	> 490	> 680	> 700	> 850	> 1050	> 1350	DIN 53115 / Brecht-Imset
CD	mNm/m	> 530	> 720	> 800	> 950	> 1150	> 1450	DIN 53115 / Brecht-Imset
ph-value top side ²		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	
Testing Condition 50% RH at 23°C								DIN 50014

¹ nominal ² average ³ minimum ⁴ indication value ⁵ maximum * no test criterion

Subject to alteration 03.2008

