№	Параграф	Банд	Қийинлик даражаси	Савол	Тўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Нотўғри жавоб
1	25	3.2	2	Мустаҳкамланган грунтлар билан қурилган йўл тўшамаси қатламларининг қалинлиги танланганда қайси омил ҳисобга олиниши лозим?	Эластик модули ва эгилиш пайтида ҳосил бўладиган таранглиқнинг рухсат этилган қиймати	битум ва цемент сарфининг белгиланган меъёри Қ,М,А	Лойиҳада кўрсатилган умумий йўл тўшамаси қалинлиги	Грунтнинг намлиги ва унинг минерал таркиби
2	25	3.2	1	“Автомобиль йўллари қоплама ва асосларини қуришда боғловчи материаллар билан мустаҳкамланган грунтлардан фойдаланиш бўйича йўриқнома” қаерда қўлланилади?	Янги йўллар лойиҳалашда ва қайта қуришда	магистрал йўлларда	ички ҳудудий йўлларда	мавжуд йўлларни таъмирлашда
3	25	3.2	1	Мустаҳкамланган грунтлардан фойдаланиш иқтисодий жиҳатдан қайси устунликни беради?	Анъанавий усулларга нисбатан харажатларни 40% га камайтиради	битум харажатини озайтиради	ишчи кучи сарфини камайтиради	энергия манбалари сарфини камайтиради
4	25	3.2	1	Грунтларни мустаҳкамлаш деганда нима тушунилади?	Доналар тузилишини яхшилаш, физик-механик кўрсаткичларини ўзгартириб кўтариш қобилиятини, намликка ва совуққа чидамлилигини ошириш жараёни	грунтнинг доналарини майдалаш ва уни сув билан аралаштириш жараёни	Грунтни фақат органик моддалар билан аралаштириб унинг ёпишқоқлигини ошириш жараёни	Грунтнинг ташқи кўринишини яхшилаш ва унинг қотиш жараёнини тезлаштириш жараёни

5	25	3.2	1	Органик боғловчилар деганда нима назарда тутилади?	Келиб чиқиши органик бўлиб, боғловчи хусусиятларга эга бўлган материаллар	Сув билан аралаштирилганда қотиб тошсимон жинс ҳосил қилувчи кукунсимон моддалар	Фақатгина битум ва нефть маҳсулотларидан олинган қотирувчи аралашмалар	Грунт таркибидаги сув миқдорини белгилаб берувчи ёпишқоқ бирикмалар
6	25	3.2	1	Грунт деганда нима тушунилади?	Тоғ жинси бўлиб, физик-механик жараёнлар таъсирида ҳосил бўлган ер қобиғининг устки қатлами	Қум, шагал ва тошлардан ташкил топган қуруқ қурилиш материали	Сув билан аралаштирилганда қаттиқлашадиган минерал модда	Асфальтбетоннинг органик қўшилмалари билан бойитилган қатлам
7	25	3.2	1	Нефть битумлари қандай материал ҳисобланади?	Нефть ва нефть маҳсулотларидан олинган битум	Сув билан аралаштирилганда қотиб тошсимон ҳолат ҳосил қилувчи кукунсимон модда	Минерал моддалар юзаси билан битумнинг илашишини яхшилайдиган кимёвий модда	Грунтнинг сувга тўйиниш даражасини оширувчи органик модда
8	25	3.2	2	Совуққа чидамлилик қандай ҳолатда белгиланади?	Сувга тўйинган ҳолатдаги намунани кўп марта музлатиб, эритганда мустаҳкамликни сақлаб қолиши	Грунтнинг қуруқ ҳолатдаги зичлиги ва мустаҳкамлиги орқали	Органик боғловчилар билан аралаштирилган моддаларнинг қаттиқлиги орқали	Намликка чидамлилик ва сув сингдириш коэффициенти бўйича
9	25	3.2	2	РН кўрсаткичи 7 дан кам бўлса грунт қандай ҳисобланади?	Кислотали ҳисобланади	Нейтрал ҳисобланади	Ишқорли ҳисобланади	Гидрофоб хусусиятга эга деб ҳисобланади
10	25	3.2	2	РН кўрсаткичи 7 га тенг бўлса грунт қандай ҳисобланади?	Нейтрал ҳисобланади	Кислотали ҳисобланади	Ишқорли ҳисобланади	Гидрофоб хусусиятга эга деб ҳисобланади
11	25	3.2	2	РН кўрсаткичи 7 дан кўп бўлса грунт қандай ҳисобланади?	Ишқорли ҳисобланади	Нейтрал ҳисобланади	Кислотали ҳисобланади	Гидрофоб хусусиятга эга деб ҳисобланади

12	25	3.2	2	Минерал боғловчиларнинг асосий хусусияти нимада?	Сув билан аралаштирилганда аста-секин қотиб, тошсимон жинсга айланадиган пластик қоришма ҳосил қилиб конструксини мустаҳкамлашини таъминлаш	Органик қўшимчалар билан реакцияга киришиб, грунтнинг намлигини камайтиради	Грунтнинг физик-механик кўрсаткичларини ошириб, унинг намликка чидамлилигини белгилайди	Асфальтобетон қоришмаларида битумнинг ҳарорат тизимини барқарорлаштиради
13	25	3.2	3	Эгилиш пайтидаги чўзилиш натижасида ҳосил бўладиган таранглиқнинг рухсат этилган ҳисобий қиймати III класс мустаҳкамлик учун қанча бўлиши керак?	0.1 МПа дан кам бўлмаслиги	0.2 МПа дан кам бўлмаслиги	0.3 МПа дан кам бўлмаслиги	0.05 МПа дан кам бўлмаслиги
14	25	3.2	3	Мустаҳкамланган грунтларнинг таснифини белгилашда қайси кўрсаткичлар ҳисобга олинади?	Танланган қоришмалар таркиби ва физик–механик кўрсаткичлари	боғловчи тури	қўшимча моддалар номи	грунтнинг намлиги
15	25	3.2	3	Йўл эмульсияси қандай тузилма ҳисобланади?	Эмульгаторлар ёрдамида тайёрланган, сув ва битумдан иборат, бир-бирида эримайдиган дисперс тузилма	Минерал қўшимчалар ва сув қўшилиши натижасида ҳосил бўладиган қотирувчи модда	Асфальтбетон тайёрлаш жараёнида цемент ва қумдан ташкил топган бирикма	Органик моддаларнинг сув билан қотиш жараёнида ҳосил бўладиган пластик қоришма
16	25	3.2	3	Гомогенизация атамаси нимани англатади?	Бир таркибли, механик, иссиқлик ёки кимёвий таъсир натижасида яратилган грунт ёки қоришмаларнинг бир	Турли минерал моддаларнинг тасодифий аралашмаси натижасида ҳосил бўлган таркиб	Грунт намлигини камайтириш учун турли моддалар қўшиш жараёни	Органик боғловчиларни сув билан аралаштириш орқали ҳосил бўладиган модда

					хил тузилмаси			
17	25	3.2	3	Дисперс ҳолат деганда нима тушунилади?	Механик, иссиқлик ёки кимёвий таъсир натижасида сепилган, юқори майдаланган ҳолат	Грунтнинг сув билан аралашганда тошсимон жинсга айланиши	Минерал материаллар таркибини химик моддалар билан ўзгартириш жараёни	Намунани кўп марта музлатиб, эритганда мустаҳкамликни сақлаб қолиш хусусияти
18	25	3.2	3	Каустик сода қандай модда ҳисобланади?	Натрийнинг сув ва кислород билан аралашмаси бўлиб, ранги йўқ, кучли ишқор ҳисобланган кристалл модда	Органик қўшилмаларнинг сув билан реакциясидан ҳосил бўлган суюқлик	Минерал боғловчиларга қўшиладиган цементли аралашма	Сувсиз ҳолда ишлатиладиган нефть битумларининг модификацияланган тури
19	25	3.2	2	Гидрофоб хусусият нимага оид?	Моддалар ва материалларнинг сув билан ўзаро кам таъсирчанлиги, яъни сув юқмаслиги	Грунтнинг сувга тез тўйиниш хусусияти	Органик боғловчиларнинг сув билан аралашиш қобилияти	Грунтнинг минерал таркибини сув таъсирида ўзгартириши
20	25	3.2	3	Госипол смоласи (пахта гудрони) қаердан олинади?	Пахта ёғини қайта ишлаш натижасида олинадиган иккиламчи маҳсулот – тўқ жигарранг ёпишқоқ суюқлик	Нефть маҳсулотларини қайта ишлашда чиқадиган қўшимча модда	Асфальтобетон қоришмаларига қўшиладиган минерал қўшимчаларнинг тури	Органик боғловчиларни нефть битумлари билан аралаштириш натижасида ҳосил бўлган модда
21	25	3.2	1	Қоришмани аралаштириш ва шиббалашдаги намлик қанча бўлиши керак?	Меъёрий намликдан + 2% дан ортиқ фарқ қилмаслиги керак.	Меъёрий намликдан + 1% дан ортиқ фарқ қилмаслиги керак.	Меъёрий намликдан + 0,5% дан ортиқ фарқ қилмаслиги керак.	Меъёрий намликдан + 1,5% дан ортиқ фарқ қилмаслиги керак.
22	25	3.2	1	Мустаҳкамланган грунтлардан йўл асослари ва қопламалари тузиш учун қайси турдаги материаллардан фойдаланишга рухсат этилади?	Йирик бўлакли грунтлар, грунтшағал, грунтчақиқтош, қумлар, супеслар, суглинок ва майдаланган тош чиқиндилари	лой ва супеслар	йирик тошлар ва бархан қумлари	битум ва цемент аралашмалари

23	25	3.2	1	Қайси грунтлардан йўл асослари ёки қопламалари қуришга йўл қўйилмайди?	Таркибида 2,0% дан ортиқ гумус моддалари бўлган грунтлар	Йирик бўлакли грунтлар	Грунтшағал аралашмалари	Супес ва суглиноклар
24	25	3.2	2	I мустаҳкамлик класси учун. Мустаҳкамланган грунтларнинг сувга тўйинган намуналарнинг сиқилишидаги мустаҳкамлик чегараси, МПа 28-суткадан кейин 7-суткадан кейин, камида	6-4 2,0	4-2 1,2	2-1 0,6	8-6 1,6
25	25	3.2	2	I мустаҳкамлик класси учун. Мустаҳкамланган грунтларнинг сувга тўйинган намуналарнинг музлатиб эритилгандан сўнг, сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси 28-суткада МПа камида	3,0	2,0	1,0	0,3
26	25	3.2	2	I мустаҳкамлик класси учун. Мустаҳкамланган грунтларнинг сувга тўйинган намуналарнинг эгилиш пайтидаги чўзилишининг мустаҳкамлик чегараси, 28-суткада, МПа, камида	1,0	2,0	1,5	0,5
27	25	3.2	2	I мустаҳкамлик класси учун. Мустаҳкамланган грунтларнинг сувга тўйинган намуналарнинг музлатиб эритилгандан сўнг, эгилиш пайтидаги	0,7	0,6	0,8	0,5

				чўзилишининг мустаҳкамлик чегараси, 28- суткада МПа камида				
28	25	3.2	3	Қуйида келтирилган ҳолатларнинг қайси бирида грунтларни боғловчи материаллар билан мустаҳкамлашга йўл қўйилмайди?	Пластиклик даражаси 27 дан катта бўлган лойларда, чунки уларни ҳеч қандай боғловчи билан мустаҳкамлаб бўлмайди	Пластиклик даражаси 17 дан катта бўлган лойларда, агар уларга қўшимча донадорлик қоришмалари қўшилмаса	Таркибида 2,0% дан кўп гумус моддалари мавжуд грунтларда	Бархан қумлари битум эмульсиялари билан мустаҳкамланганда, донадорлик таркибини ўзгартирмасдан
29	25	3.2	3	Лойларнинг оғир суглинок ва шўрланган грунтлари таркибини яхшилаш мақсадида қўшиладиган скелет қўшилмаларининг асосий вазифаси нимада?	Грунтнинг оптимал донадорлик таркибини таъминлаб, ғовакликни камайтириш	Грунтнинг гумус миқдорини камайтириш	Грунтнинг намлик даражасини ошириш	Грунтнинг пластиклик даражасини кўпайтириш
30	25	3.2	3	Агар грунтнинг таркибида 0.14 mm зарралар 60% дан кўп бўлса, қандай шартда улар асос ва қопламалар қуришда яроқли ҳисобланади?	Агар улар битум эмульсиялари билан мустаҳкамланса ва донадорлик таркиби ўзгартирилмаса	Агар улар цемент билан мустаҳкамланса	Агар улар гумус моддаларидан тозаланса	Агар уларга скелет қўшилмалар қўшилса
31	25	3.2	1	Пластиклик даражаси нечадан катта бўлган лойларни бирор боғловчи материал билан мустаҳкамлаб бўлмайди?	27 дан катта	17 дан катта	12 дан катта	3 дан паст
32	25	3.2	1	Қайси ҳолларда грунтларни цемент билан мустаҳкамлаш мумкин эмас?	Пластиклик даражаси 27 дан катта бўлган оғир суглиноклар ва таркибида 4% дан кўп тузлари бўлган	Барча турдаги суглинок ва супесларда	Барча турдаги йирик бўлакли грунтларда	Фақат битум билан мустаҳкамланган қумли грунтларда

					шўрланган грунтлар			
33	25	3.2	2	Цемент билан мустаҳкамланган грунтларда гипс аралашмасининг миқдори II ва IV йўл-иқлим ҳудудларида қанча бўлиши керак?	10% дан ошмаслиги лозим	15% дан ошмаслиги лозим	5% дан ошмаслиги лозим	20% дан ошмаслиги лозим
34	25	3.2	2	Чангсимон грунтларни етарли мустаҳкамликка эга қилиш учун оҳак қанча миқдорда қўшилиши керак?	8–12% атрофида	2–3% атрофида	4–5% атрофида	15–20% атрофида
35	25	3.2	2	Кучли шўрланган грунтларни суюқ битум билан мустаҳкамлашда қайси шартлар бажарилиши керак?	Пластиклик даражаси 17 дан кам, тез эрувчи тузлар 8% дан кўп эмас, битум оҳак билан бирга қўлланилади	Пластиклик даражаси 20 дан юқори, тузлар 10% дан кўп эмас, битум қўшимчасиз ишлатилади	Пластиклик даражаси 15 дан кам, тузлар 5% дан кам, битум фақат кул билан аралаштирилади	Пластиклик даражаси 25 дан юқори, тузлар 12% дан кўп эмас, битум эмульсия кўринишида ишлатилади
36	25	3.2	2	WR 2500 Ресайклери билан ишлов беришда бир сменада ишчи масофани қанча этиб белгилаш мақсадга мувофиқ?	200-250 метр.	500-600 метр.	50-100 метр.	1000 метр.
37	25	3.2	1	Оҳак билан мустаҳкамланган грунтларда лойлар ва суглиноклар қандай ўзгаришга учрайди?	Пластиклик хусусияти йўқолади, ҳажми камаймайди ва сув таъсирига чидамли бўлади	Пластиклик ортиб кетади ва сувни кўпроқ ютади	Ҳажми катталашади ва сув таъсирига кам чидамли бўлади	Сиқилишдаги мустаҳкамлиги камаяди ва ғоваклик кўпаяди
38	25	3.2	1	Цемент билан мустаҳкамлашда ишлатиладиган цемент маркаси нечадан паст	400	300	200	500

				бўлмаслиги керак?				
39	25	3.2	1	Ҳаво ҳарорати +5°С дан паст бўлганда грунтларни мустаҳкамлашда қўшимча сифатида қандай модда ишлатилади?	Хлорли кальций	Чиқинди кул	Каустик сода	Натрий силикат
40	25	3.2	2	Икки қатламли асос қуришда юқори қатламни қуришга қачон рухсат берилади?	Пастки қатлам қурилганидан кейин 10 кун ўтгач.	Пастки қатлам қурилганидан кейин дарров.	1 ой ўтгач	Пастки қатлам қурилганидан кейин 20 кун ўтгач.
41	25	3.2	2	Оғир суглинок ва лойларга ишлов беришда намлик 0,3Wт дан кам бўлса, қандай қўшимчалар ишлатилади?	ПАВ, сульфат-спирт ачитқи, ОП-7, ОП-10.	Фақатгина қўшимча сув.	Ҳеч қандай қўшимча керак эмас.	Фақатгина битум.
42	25	3.2	2	Грунтга цемент билан ишлов беришни қўшимчалар қўшилганидан кейин қачон бошлаш керак?	Оҳак/шлак қўшилганидан 24 соат ўтгач.	Оҳак/шлак қўшилганидан 48 соат ўтгач.	Оҳак/шлак қўшилганидан 12 соат ўтгач.	Оҳак/шлак қўшилганидан 36 соат ўтгач.
43	25	3.2	3	Цементогрунтни тайёрлашда ишлатиладиган сув учун қўйиладиган талаблардан бири қайси?	Сувда нефть маҳсулотлари ёғи ва пардалари бўлмаслиги, фаол моддалар миқдори 10 mg/l дан ошмаслиги керак	Сувда органик моддалар бўлмаслиги, туз миқдори 20 mg/l дан ошмаслиги керак	Сувда фенол ва шакар миқдори 5 mg/l дан ошмаслиги, pH 2–6 оралиғида бўлиши керак	Сувда ранг берувчи моддалар бўлиши мумкин, лекин нефть моддалари миқдори 15 mg/l дан ошмаслиги керак
44	25	3.2	3	Оҳак ва чиқинди кул билан мустаҳкамланган грунтларда кулнинг асосий вазифаси нимада?	Гидравлик қўшимча сифатида оҳак ва грунт билан бирикиб, мустаҳкамликни аста-секин оширишда	Грунтнинг пластиклигини пасайтириш ва сувни тезда йўқотишда	Скелет қўшилма сифатида қўшилиб, донадорлик таркибини барқарорлаштиришда	Органик моддалар таъсирини йўқотиб, гумус миқдорини камайтиришда
45	25	3.2	3	Шўрланган грунтларни	Агар сульфат тузлари	Агар сульфат	Агар ҳар қандай	Агар цемент марки

				чиқинди куллар билан мустаҳкамлашда қайси ҳолатда рухсат берилади?	3% дан ошмаса, хлорид тузлари эса 5% дан ошмаса ва pH ≥ 4 бўлса	тузлари 5% дан ошмаса, хлорид тузлари эса 3% дан ошмаса ва pH ≤ 4 бўлса	ҳолатда 7-жадвал талабларига жавоб берса	500 ва ундан юқори бўлса
46	25	3.2	1	Цемент грунт қоришмасига қандай моддалар қўшилганда унинг сиқилишдаги мустаҳкамлиги анча ошади?	Гидрооксидлар ва ишқорли металлар тузлари	Чўмоқлар ва сувли қум	Қум ва ёғоч қириндиси	Органик моддалар
47	25	3.2	2	Лойсимон грунтларни ресайклер ёрдамида гомогенизация қилишда бир сменадаги бўлак узунлиги қанча?	Енгил супес ва суглинок учун 250 м, оғир суглинок ва лой учун 200 м.	Ҳамма тур учун 500 м.	Узунлик аҳамиятга эга эмас	Енгил супес ва суглинок учун 3000 м, оғир суглинок ва лой учун 400 м.
48	25	3.2	2	Лойсимон грунтларни гомогенизация қилишда ишлов бериладиган қатлам қалинлиги канча бўлиши керак?	Супес/енгил суглинок учун 20 см дан, оғир суглинок/лой учун 16 см дан катта бўлмаслиги.	Ҳамма тур учун 30 см.	Супес/енгил суглинок учун 30 см дан, оғир суглинок/лой учун 20 см дан катта бўлмаслиги.	Супес/енгил суглинок учун 12 см дан, оғир суглинок/лой учун 8 см дан катта бўлмаслиги.
49	25	3.2	3	Натрий силикати билан грунтларни мустаҳкамлашда унинг модули қайси ораликда бўлиши керак?	2,5 – 3,0	1,4 – 1,45	2,0 – 2,2	3,5 – 4,0
50	25	3.2	3	Натрий металлосиликати қайси турдаги грунтларни мустаҳкамлашда самарали ҳисобланади?	Соф қумли грунтлар	Оғир лойсимон грунтлар	Нордон грунтлар	Гумусли грунтлар
51	25	3.2	3	Оҳактош ёки тошкўмирни қиздиришда олинадиган кул-шлак	Чангютгич қурилмаларидан гидравлик усулда	Фақат табиий ҳолатида	қумсиз ҳолатда	Агар таркибидаги заррачалар ≥10% бўлса

				аралашмаларидан қачон фойдаланиш мумкин?	тозаланган ҳолда			
52	25	3.2	3	Шлакларнинг фаоллик модули нечадан катта бўлиши талаб этилади?	0,25 дан катта	0,15 дан катта	0,35 дан катта	0,45 дан катта
53	25	3.2	3	БН маркали битумлардан фойдаланиш қачон тавсия этилади?	Энг совуқ ойи -10°С бўлган III йўл-иқлим ҳудудларида	Фақат I йўл-иқлим ҳудудларида	Фақат IV йўл-иқлим ҳудудларида	Ҳар қандай йўл-иқлим ҳудудларида
54	25	3.2	3	Лойларни суюқ битум билан мустаҳкамлаш учун уларнинг пластиклик даражаси қанча бўлиши керак?	22 дан юқори	17 дан кам	25 дан юқори	10 дан паст
55	25	3.2	3	Грунтларни мустаҳкамлашда ишлатиладиган битум эмульсиялари қайси ҳужжат талабларига жавоб бериши керак?	ГОСТ 22245 ва ГОСТ 18659-2005	ГОСТ 11955-82	ГОСТ 10180-2012	СНиП 2.05.02-85
56	25	3.2	3	Цементнинг сув билан гидролиз жараёнидаги мураккаб реакциялар қандай шароитда бузилиши кузатилиши мумкин?	Агар РН қиймати камайса, мураккаб моддалар таркибий қисмларга ажралиши мумкин.	Ҳарорат +50°С дан ошганда.	Фақат музлаш пайтида.	Ҳар доим бир хил.
57	25	3.2	3	Битум адгезиясини тезлаштириш учун қандай қўшимчалар киритиш тавсия этилади?	Оҳак ёки цемент қўшимчалари.	Фақатгина сув.	органик моддалар.	Ҳеч қандай қўшимча керак эмас.
58	25	3.2	2	II мустаҳкамлик класси учун. Мустаҳкамланган грунтларнинг сувга тўйинган намуналарнинг сиқилишидаги мустаҳкамлик чегараси,	4-2 1,2	6-4 2,0	2-1 0,6	8-6 1,6

				оғирлиги, % дан кўп эмас				
63	25	3.2	3	Оҳак-битум пасталарида тўлдирувчига нисбатан битумнинг оптимал нисбати қандай?	1:3; 1:4.	1:1.	1:10.	10:1.
64	25	3.2	1	Цемент билан мустаҳкамлашда қўшимча сифатида совуққа чидамлиликни ошириш учун нимадан фойдаланиш мумкин?	Суюқ битум ёки қайта ишланган нефть маҳсулотлари	Сув билан аралаштирилган қум	Оҳак ва қириндилар	Натрий силикати
65	25	3.2	1	Шлакларнинг асос модуллари нечадан катта бўлиши талаб этилади?	≥1	≥0,25	≥0,5	≥2
66	25	3.2	1	Суюқ битум сифатида қуйидаги қайси маркалар тавсия этилади?	СГ 70/130, СГ 130/200, МГ 70/130, МГО 70/130, МГО 130/200, БН 200/300	СГ 40/60, МГ 40/60, БН 100/150	СГ 300/400, МГО 400/500	Фақат БН 500/700
67	25	3.2	1	Кучли шўрланган грунтларни мустаҳкамлашда қайси турдаги битум ишлатилиши шарт?	ГОСТ 11955-82 талабларига мос келувчи суюқ битумлар	Фақат маҳаллий битумлар	ГОСТ 11956 талабларига мос келувчи суюқ битумлар	ГОСТ 11950 талабларига мос келувчи суюқ битумлар
68	25	3.2	1	Шўрланган грунтлар ва лойларни битум эмульсиялари билан мустаҳкамлаш мумкинми?	Йўқ, мумкин эмас	Ҳа, мумкин	Фақат III зонада мумкин	оҳак билан аралаштирилганда мумкин
69	25	3.2	3	WR 2500 Ресайклери билан ишлов беришда бир сменада ишлаш масофасининг қандай қисми ўтилганда зичлаш бошланиши керак?	¼ қисмини ўтиш билан.	Тўлиқ тугатилганда.	Ярими ўтилганда.	Зичлаш алохида кунда амалга оширилади.
70	25	3.2	1	Йирик бўлакли	40 мм ячейкали	Фақатгина	Сув сепиб намлатиш	Ҳеч қандай

				МПа 28-суткадан кейин 7-суткадан кейин, камида канча бўлиши керак?				
59	25	3.2	2	II мустаҳкамлик класси учун. Мустаҳкамланган грунтларнинг сувга тўйинган намуналарнинг музлатиб эритилгандан сўнг, сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси 28-суткада МПа камида	2,0	3,0	1,0	0,3
60	25	3.2	2	II мустаҳкамлик класси учун. Мустаҳкамланган грунтларнинг сувга тўйинган намуналарнинг эгилиш пайтидаги чўзилишининг мустаҳкамлик чегараси, 28-суткада, МПа, камида	2,0	1,0	1,5	0,5
61	25	3.2	2	II мустаҳкамлик класси учун. Мустаҳкамланган грунтларнинг сувга тўйинган намуналарнинг музлатиб эритилгандан сўнг, эгилиш пайтидаги чўзилишининг мустаҳкамлик чегараси, 28- суткада МПа камида	0,6	0,7	0,8	0,5
62	25	3.2	2	I мустаҳкамлик класси учун. Мустаҳкамланган грунтларнинг сувга тўйинган намуналарнинг музлаб эриши натижасида йўқотган	2% Меъёрий намликдан юқори, шиббалашда	4% Меъёрий намликдан юқори, шиббалашда	1% Меъёрий намликдан юқори, шиббалашда	3% Меъёрий намликдан юқори, шиббалашда

				грунтларни боғловчилар билан қайта ишлашдан олдин қандай тайёргарлик кўриш керак?	элаклардан ўтказиш керак.	автогрейдер билан текислаш керак.	етарли.	тайёргарлик керак эмас.
71	25	3.2	1	Қуруқ ва иссиқ об-ҳаво шароитида тайёр қоришманинг намлиги қандай бўлиши керак?	Меъёрийдан 2-3% юқори бўлиши керак.	Меъёрийдан 5-10% паст бўлиши керак.	Ҳеч қандай фарқ йўқ.	Ҳар доим максимал қуруқ бўлиши керак.
72	25	3.2	1	Чиқинди куллар ёки кул-шлак аралашмаси қандай холда цемент дозатори ВА қўшимчалар дозатори орқали бир вақтда киритилади?	Қоришма массасининг 20% кўпроғини ташкил этганда.	Ҳеч қачон бир вақтда киритилмайди.	Фақатгина оғир лойларда.	Қиш мавсумида.
73	25	3.2	1	Майда қумсимон грунтни цемент билан мустаҳкамлашда нефть қандай тартибда қўшилади?	Аввал нефть, кейин цемент ва сув кетма-кет аралаштирилади.	Аввал сув, кейин нефть ва цемент.	Ҳаммаси бир вақтда аралаштирилади.	Фақатгина цемент билан бирга.
74	25	3.2	1	Цементогрунтдан асос ва қопламалар қуришда йўл кўтармаси қайси талабларга жавоб бериши керак?	ҚР 06.03-23 талабларига.	Фақат ишлаб чиқарувчининг ички талабларига.	Халқаро стандартларга.	Текширишсиз қуриш мумкин.
75	25	3.2	3	Қиялик қандай асбоб билан текширилади?	3 метрли шаблон-рейка билан.	Кўз билан.	Лазер нивелир билан.	Рулетка билан.
76	25	3.2	1	Мустаҳкамланган цементогрунт қатламини зичлаш учун қандай катоклар ишлатилади?	Пневмошинали ёки вибрацияли катоклар.	Фақатгина қўл катоклари.	тракторлар	Зичлаш воситаси аҳамиятга эга эмас.
77	25	3.2	1	Катокнинг ҳар бир ўтиш изи олдинги изни қанчалик ёпиши керак?	Камида 20 см.	Камида 5 см.	Ҳеч қандай талаб йўқ.	Излар устма-уст тушиши керак.
78	25	3.2	1	Цементогрунтни	Сув сепиш ёки плёнка	қум сепиш.	Парваришлаш шарт	Фақат ёмғирга

				парваришлашда қандай усул ман этилади?	ҳосил қиладиган моддалар сепиш.		эмас.	қўйиш.
79	25	3.2	1	Цементогрунтни парваришлаш минимал қанча муддат давом этади?	15-20 кун.	2-3 кун.	1 соат	6 ой
80	25	3.2	1	Аралаштириш жараёнлари қайси машинада бир марта ўтганда бажарилиши мумкин?	Ресайклер WR 2500 машинасида	Фақатгина автогрейдерда	Қўл асбобларида	Барча машиналарда бир хил
81	25	3.2	2	II мустаҳкамлик класси учун. Сувга тўйинган намуналарнинг музлаб эриши натижасида йўқотган оғирлиги, % дан кўп эмас	42% Меъёрий намликдан юқори, шиббалашда	2% Меъёрий намликдан юқори, шиббалашда	1% Меъёрий намликдан юқори, шиббалашда	3% Меъёрий намликдан юқори, шиббалашда
82	25	3.2	2	Зичлаш иши қачон бошланиши керак?	Аралаштириш жараёни тугагани билан дарҳол.	12 соат ўтгач.	Ҳарорат +10°С га етганда.	6 соат ўтгач.
83	25	3.2	2	Цементогрунтни тайёрлашда ишлатиладиган сув қайси ГОСТ талабларини қондириши керак	ГОСТ 23739-85	ГОСТ 22266-2013	ГОСТ 10180-2012	ГОСТ 22245-90
84	25	3.2	2	II мустаҳкамлик класси учун. Мустаҳкамланган грунтларнинг сувга тўйинган намуналарнинг музлаб эриши натижасида йўқотган оғирлиги, % дан кўп эмас	4% Меъёрий намликдан юқори, шиббалашда	2% Меъёрий намликдан юқори, шиббалашда	1% Меъёрий намликдан юқори, шиббалашда	3% Меъёрий намликдан юқори, шиббалашда
85	25	3.2	2	Тайёр қоришмани қандай усуллар билан текислаш ва зичлаш керак?	Универсал тебранма катоклар ёки пневматик шинали	Фақатгина тракторлар билан.	Фақатгина қўл асбоблари билан.	Текислаш шарт эмас.

					катоклар билан.			
86	25	3.2	3	Сувда нефть маҳсулотларининг таркибидаги ёғлар, фаоллаштирувчи моддалар (ПАВ), шакар, фенолнинг миқдори қанча бўлиши керак?	10 mg/l дан кўп бўлмаслиги шарт.	5 mg/l дан кўп бўлмаслиги шарт.	15 mg/l дан кўп бўлмаслиги шарт.	12 mg/l дан кўп бўлмаслиги шарт.
87	25	3.2	3	Меъёрийсиз таркибли йирик бўлакли грунтларни суюқ битум билан мустаҳкамлашда қўшимча сифатида қандай материаллар ишлатилади?	Қуруқ ҳолатдаги чиқинди куллар оҳак	Қуруқ ҳолатдаги чиқинди куллар, оҳак кўшилган ёки оҳак қўшилмаган кул-шлак аралашмаси, майдаланган оҳактош, оҳак	қўшилган ёки оҳак қўшилмаган кул – шлак аралашмалари, майдаланган оҳактош, оҳак	Оҳак,ионоген моддалар: намловчи ОП-7 ёки ОП-10, сулфит- ачитқиси, анион актив моддалар билан аралаштирилган оҳак.
88	25	3.2	3	Пластиклик даражаси 3 дан кам бўлган чангсимон оғир супеслар, чангсимон енгил суглинок грунтларни суюқ битум билан мустаҳкамлашда қўшимча сифатида қандай материаллар ишлатилади?	Қуруқ ҳолатдаги чиқинди куллар, оҳак кўшилган ёки оҳак қўшилмаган кул-шлак аралашмаси, майдаланган оҳактош, оҳак	қўшилган ёки оҳак қўшилмаган кул – шлак аралашмалари, майдаланган оҳактош, оҳак	Оҳак,ионоген моддалар: намловчи ОП-7 ёки ОП-10, сулфит- ачитқиси, анион актив моддалар билан аралаштирилган оҳак.	Қуруқ ҳолатдаги чиқинди куллар оҳак
89	25	3.2	3	Эмулсиялар таркиби қайси норматив ҳужжат талабларига мувофиқ бўлиши лозим?	ГОСТ 18659-2005	ГОСТ 22245-90	ГОСТ 11955-82	ҚР 06.03-23
90	25	3.2	3	Асфальтётқизгич билан ётқизишда қатламнинг зичланиш коэффициенти қандай бўлиши керак?	1,24-1,30 ни ҳисобга олган ҳолда.	1,00 дан ошмаслиги керак.	2,00 гача бўлиши мумкин.	1,5-1,8 ни ҳисобга олган ҳолда.
91	25	3.2	1	Грунтларни	Ўювчи натрий,	Одам учун зарарли	Фақатгина табиий	Фақатгина минерал

				мустаҳкамлашда қўшимча сифатида қайси моддалар яхши самара беради?	каустик сода, олтингугуртли нордон, металлсиликат натрий.	химёвий моддалар	органик моддалар	ўғитлар
92	25	3.2	2	Цементогрунтда фаол қўшимчаларнинг меъёрий концентрацияси қандай бўлиши керак?	Сувли аралашма концентрациясига мос келиши керак	Ҳар доим максимал концентрацияда бўлиши керак	Ҳар доим минимал концентрацияда бўлиши керак.	Фақат лабораторияда аниқланади, умумий меъёр йўқ
93	25	3.2	3	Битум эмульсияларини тайёрлашда эмульгатор сифатида қайси моддалар ишлатилиши кўрсатилган?	Анион-фаол эмульсиялар учун совун, ишқорли тузлар; катион-фаол эмульсиялар учун аминлар, полиаминлар тузлари.	Фақат ўсимлик ёғлари	Фақат синтетик полимерлар	Ҳеч қандай қўшимча моддалар ишлатилмайди
94	25	3.2	1	Грунтларни цемент билан бирга битум боғловчилар билан мустаҳкамлашга қачон йўл қўйилмайди?	Таркибида гумус ва тез эрийдиган тузлар миқдори 1% дан ошганда	Грунтнинг қуриқ бўлганда	Ҳаво ҳарорати +20°С дан паст бўлганда	Грунтнинг зичлиги юқори бўлганда
95	25	3.2	2	Грунтларга цемент ва қўшимчаларни қандай тартибда аралаштириш мақсадга мувофиқдир?	Бир пайтнинг ўзида аралаштириш мақбулдир	Аввал цемент, бир неча соат ўтгач қўшимчалар қўшилади	Аввал қўшимчалар, бир неча кун ўтгач цемент қўшилади	Аралаштириш тартиби аҳамиятга эга эмас
96	25	3.2	3	Паст ҳароратли об-ҳаво шароитида (+5°С дан -10°С гача) цемент билан мустаҳкамлашда қандай талаб қўйилади?	Ишлов берилаётган грунтларнинг намлиги 0,7Wт дан юқори бўлмаслиги керак.	Грунт музлаган бўлиши мумкин.	Цемент ишлатиш мумкин эмас.	Зичлаш 1 ойдан кейин бажарилиши керак.
97	25	3.2	1	Битумли боғловчилар цемент билан бирга қуйидаги грунтларни мустаҳкамлашга рухсат	Йирик бўлакли, 20 мм лиги 15% дан, лойсимони 3% дан ошмаган грунтлар.	Фақатгина соф қумлар.	Гумус миқдори 1% дан ошган грунтлар.	Намлиги юқори бўлган ботқоқ грунтлар.

				берилади?				
98	25	3.2	2	Органик боғловчилар билан мустаҳкамлашда грунтнинг меъёрий намлиги ва максимал зичлиги қайси усул билан аниқланади?	Лаборатория кўригидан ўтказиб, Давлат стандартларига кўра	Лойиҳаловчи ихтиёрий белгилайди	Ишчи жойда кўздан кечириб	Фақат назарий ҳисоб-китоблар асосида
99	25	3.2	3	WP 2500 Ресайклери билан лойсимон грунтларга ишлов беришда машинанинг ишчи тезлиги қандай бўлиши талаб этилади?	Оғир суглинок ва лойлар учун 100 метр/соатдан ошмаслиги керак	Ҳар турли грунтлар учун 500 метр/соат	Фақат тунда ишлашда 50 метр/соат	Тезлик аҳамиятга эга эмас
100	25	3.2	1	Суюқ битум ва битум эмульсияси цемент билан бирга қандай грунтларни мустаҳкамлашда самарали ишлатилади?	Таркибида 10% гача чанг, 70% дан ошмасдан қум бўлган, енгил ва енгил-йирик супеслар.	Фақатгина лойсимон грунтлар.	Таркибида гумус миқдори юқори бўлган грунтлар.	Майдаланган тошлар.
101	25	3.2	2	Меъёрий намликдаги намунавий қоришмаларни шиббалаш қандай амалга оширилади?	Фақатгина меъёрий намликда бажарилади	Қандайдир бўлган намликда бажарилиши мумкин	Фақат қуруқ ҳолатда бажарилади	Намлик фақат зичлагандан кейин аниқланади
102	25	3.2	3	Қайси шароитда цементогрунт қотиш жараёнини секинлаштириш учун цемент массасининг 1.5-2.0% миқдорида сульфат ачитқи қўшиш тавсия этилади?	Ҳаво ҳарорати +20°С дан юқори бўлганда.	Ҳаво ҳарорати +10°С дан паст бўлганда.	Ёмғир ёғаётганда	Ҳар доим, унингсиз бўлмайди
103	25	3.2	1	Грунтларни цемент, битум, оҳак каби боғловчилар билан мустаҳкамлаш нима	Юқори мустаҳкамлик, сувга ва совуққа чидамлилик,	Фақатгина қисқа муддатлик мустаҳкамлик бериш.	Грунтнинг сув ўтказувчанлигини ошириш.	Ҳаво шароитига боғлиқлигини камайтириш.

				фойда келтиради?	эгилувчанликни ошириш.			
104	25	3.2	2	Цемент билан ишлов беришда ресайклернинг ҳаракат тезлиги қандай бўлиши керак?	0,4 km/h дан ошмаслиги керак.	10 km/h дан ошмаслиги керак.	2 km/h дан ошмаслиги керак.	7 km/h дан ошмаслиги керак.
105	25	3.2	3	Цементнинг сув билан бирикиши натижасида асосан қандай моддалар ҳосил бўлади?	Гидросиликат кальций окиси, алюминат кальций ва гидрат окис кальций.	кўмир кислота	Метан газ ва водород	Туз ва ош тузи.