EASYMIX

УЛЬТРАДИСПЕРСТІ ЦЕМЕНТ ҰНТАҒЫ
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ПОРОШОК

UT9

EASYMIX

УЛЬТРАДИСПЕРСТІ ЦЕМЕНТ ҰНТАҒЫ
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ПОРОШОК

UT9

EASYMIX

ҰҢҒЫМАЛАРҒА АРНАЛҒАН УЛЬТРАЖҰҚА ЦЕМЕНТІ / УЛЬТРАТОНКИЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ СКВАЖИН

Құрамы / Қолдану аясы

Цемент клинкері, минералдандырылған микрокоспалар (<5 мкм), диспергирлеуші және тұрақтандырғыш қоспалар, су жоғалтуды тежегіш, тұнуға қарсы ингибиторлар.

Бөлшектердің мөлшері <5 мкм болатын жоғары белсенді цемент пен микро толтырғыштарға негізделген мамандандырылған цемент суспензиясы. Бастапқы және жөндеу цементтеуге, бағаналы ағындар мен микроректерді оқшаулауға, сондай-ақ циркуляцияны жоғалту аралықтарындағы жұмыстарға арналған. Стандартты цементтеу қондырғыларында, қолмен және механикаландырылған мөлшерде дайындауға жарамды.
Өткізгіштігі төмен интервалдарды (0,01–1 мД) және микроректердің болуымен бастапқы цементтеу. Жөндеу-оқшаулау жұмыстары: бағаналы ағындарды жою, squeeze-цементтеу. Циркуляцияны жоғалту аймақтарын тығыздау, әлсіз коллекторларды нығайту. Қиын жағдайларда жұмыс істеу: минералдандырылған ерітінділер, жоғары температура мен қысым.

Состав / Область применения

Цементный клинкер, минерализованные микронаполнители (<5 мкм), диспергирующие и стабилизирующие добавки, контроллер потери воды, ингибиторы седиментации.

Специализированная цементная суспензия на основе высокоактивного цемента и микронаполнителей с размером частиц <5 мкм. Предназначена для первичного и ремонтного цементирования, изоляции заколонных перетоков и микротрещин, а также работ в интервалах потери циркуляции. Пригодна для приготовления на стандартных цементировочных установках, ручного и механизированного дозирования.

Первичное цементирование интервалов с низкой проницаемостью (0,01–1 мД) и наличием микротрещин. Ремонтно-изоляционные работы: ликвидация заколонных перетоков, squeeze-цементирование. Герметизация зон потери циркуляции, укрепление слабых коллекторов. Работы в сложных условиях: минерализованные растворы, повышенные температуры и давления.

Негізді дайындау

Цементтеу алдында ұсынылады:
Шланды және бұрғылау ерітіндісінің қалдықтарын кетіру үшін айналым жасаңыз.
Бұрғылау ерітіндісімен және NanoCem UT суспензиясымен үйлесімді аралық (аралық бөлгіш) қолданыңыз.
СКК/бағанның тазалығы мен өткізгіштігін тексеріңіз; арматураның тығыздығы.
Қабаттың температуралық-қысымдық профилі рецептурамен келісіледі (ретардер/удеткіш).

Подготовка основы

Перед цементированием рекомендуется:
Провести циркуляцию для удаления шлама и остатков бурового раствора.
Применить спейсер (интервал-разделитель), совместимый с буровым раствором и суспензией NanoCem UT.
Проверить чистоту и проходимость НКТ/колонны; герметичность арматуры.
Температурно-давленостной профиль пласта согласовать с рецептурой (ретардер/акселератор)."

Ерітіндіні дайындау

Қақпа суы: тұщы немесе тұзды (келісім бойынша), сүзілген. Суспензияның ұсынылатын тығыздығы: 1,85-1,95 г/см3 (су мен қоспалармен реттеледі). Су мөлшері: 80-120% BWOC (цемент массасынан алынған су), қажетті тығыздық пен реологияны есептеу. Араластыру: алдымен қоспалары бар су → NanoCem UT біртіндеп 3-5 мин қарқындылығы сұйымен біртектілікке дейін (бос сұсыз статикалық тұрақтылық).
Дайын суспензия айдау кезеңінде қолданылуы керек.

Приготовление раствора

Вода затворения: пресная или солёная (по согласованию), фильтрованная. Рекомендуемая плотность суспензии: 1,85-1,95 г/см³ (регулируется водой и добавками). Водосодержание: 80-120% BWOC (вода от массы цемента), по расчёту под требуемую плотность и реологию. Перемешивание: сначала вода с добавками → постепенная подача NanoCem UT при интенсивном сдвиге 3–5 мин до однородности (статическая стабильность без свободной воды). Готовая суспензия должна использоваться в пределах периода перекачиваемости.

Қолдану тәсілі

Есептік дебит пен ағым режимін қамтамасыз ете отырып, цементтеу қондырғысын СКК/бағаны арқылы айдау.
Аузында цемент пайда болғанға дейін алдын-ала араластырғыш және кейінген тұзды/ерітіндіден сату ұсынылады.
Бақылау: ағынның тығыздығы, қысым, көлемдер, қайтару.
Айдау аяқталғанған кейін-қажетті беріктік жинытығына дейін цементке (WOC) төзімділік.

Способ применения

Закачка цементировочной установкой через НКТ/колонну с обеспечением расчётного дебита и режима течения.
Рекомендуется предварительный спейсер и последующая продавка рассолом/раствором до появления цемента на устье. Контроль: плотность потока, давление, объёмы, возврат.
По окончании закачки - выдержка на цемент (WOC) до набора требуемой прочности.

Ескерту / Қауіпсіздік техникасы

Балалардан алыстату. ЖҚҚ-да жұмыс істеу: қолғап, көзілдірік, респиратор. Теріге және көзге тиюден аулақ болыңыз. Тиген жағдайда-сумен шайыңыз, қажет болған жағдайда дәрігермен кеңесіңіз. Шаң дем алмайды.
Қорғаныс құралдары (материал, түрі, жұмыс киімі, аяқ киім, қолды қорғау, көзді қорғау):
- Қолды қорғау: қорғаныс қолғаптары;
- Көзді қорғау: қорғаныс көзілдірігі;
- Тыныс алу органдарын қорғау: респиратор;
- Денені қорғау: қорғаныс киімі, резеңке етік, қорғаныс шлемі;
Қауіптіліктің қысқаша сипаттамасы:
H315: Теріге тітіркендіргіш әсер етеді, H318: Көзге ауыр зақым келтіреді, H317: Аллергиялық тері реакциясын тудыруы мүмкін, H335: Тыныс алу жолдарын тітіркендіруі мүмкін, H350: Тыныс алу кезінде қатерлі ісік туындатуы мүмкін, H372: Ұзақ немесе қайталанған әсер ету кезінде (тыныс алу арқылы) ағзаларға (өкпеге) зақым келтіреді.

Қауіптіліктің алдын алу шаралары: P201: Қолданар алдында арнайы нұсқаулықтарды алыңыз, P260: Шаңды дем алмаңыз, P264: Жұмыстан кейін қолыңызды мұқият жуыңыз, P280: Қорғаныш қолғаптарды, арнайы киімді, көз және бет қорғау құралдарын киіңіз, P302+P352: Теріге тиген жағдайда: көп мөлшердегі сумен жуыңыз, P333+P313: Тері тітіркенсе немесе бертпе пайда болса: медициналық көмекке жүгініңіз. P305+P351+P338: Көзге тиген жағдайда: бірнеше минут бойы суды абайлап шайыңыз; контакт линзаларын шешіңіз. P308+P313: Әсер еткен жағдайда: медициналық көмекке жүгініңіз, P405: Құлыпта сақтаңыз, P501: Құрамын/қаптаманы жергілікті нормаларға сәйкес жойыңыз (утилизацияланыз).

Примечание / Техника безопасности

Беречь от детей. Работать в СИЗ: перчатки, очки, респиратор. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании — промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Пыль не вдыхать.
Средства защиты (материал, тип, спецодежда, обувь, защита рук, защита глаз):
- Защита рук: защитные перчатки;
- Защита глаз: защитные очки;
- Защита органов дыхания: респиратор;
- Защита тела: защитная одежда, резиновые сапоги, каска защитная;
Краткая характеристика опасности:
H315: Вызывает раздражение кожи, H318: Вызывает серьёзное повреждение глаз, H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию, H335: Может вызвать раздражение дыхательных путей, H350: Может вызывать рак при вдыхании, H372: Вызывает повреждение органов (лёгких) при длительном или повторном воздействии (при вдыхании).

Меры по предупреждению опасности:
P201: Перед использованием получить специальные инструкции, P260: Не вдыхать пыль, P264: Тщательно мыть руки после работы, P280: Носить защитные перчатки, одежду, средства защиты глаз и лица, P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды, P333+P313: При раздражении кожи или сыпи: обратиться за медицинской помощью, P305+P351+P338: При попадании в глаза: осторожно промывать водой несколько минут; снять контактные линзы, P308+P313: При воздействии: обратиться за медицинской помощью, P405: Хранить под замком, P501: Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными нормами

Техникалық деректер / Технические данные

Түсі / Цвет	сұр	серый
Байланыстырушы / Вяжущее	EN 197-1 бойынша CEM I 42.5 N ультражұқа портландцемент	Ультратонкий портландцемент CEM I 42.5 N (по EN 197-1)
Қысуға беріктік / Прочность на сжатие	≥ 12 MPa (24 сағ), ≥ 65 MPa (28 тәулік)	≥ 12 MPa через 24 ч / ≥ 65 MPa через 28 сут
Беріктік маркасы / Марка прочности	M500 (ГОСТ 31108-2020 бойынша эквивалент)	M500 (эквивалент по ГОСТ 31108-2020)
Араластыру кезіндегі су мөлшері (W/C) / Соотношение при смешивании	NanoCem UT 1 кг-ға 0.8-1.2 л су (тығыздыққа байланысты)	0.8 – 1.2 л воды на 1 кг NanoCem UT (в зав. от плотности)
Бетонға адгезиясы, кем дегенде / Адгезия к бетону, не менее	≥ 2.5 MPa	≥ 2.5 MPa
Ерітіндінің өміршеңдігі / Жизнеспособность раствора	4 сағат (температура мен қоспаға байланысты)	4 часа (в зависимости от температуры и добавок)
Қатаю уақыты / Время твердения	Алғашқы — 60 мин / Толық — 24 сағ (+25 °C кезінде)	Первичное – 60 мин / Полное – 24 ч при +25 °C
Шығыны / Расход	1 м³ суспензия = 1.85–1.95 т / 1 т өнімнен ~0.54 м³	1 м³ суспензии = 1.85 – 1.95 т / ~ 0.54 м³ из 1т сух. прод.
Жабатын қалыңдығы / Толщина слоя	5–100 мм (циркуляция жоғалту аймағында 100 мм-ге дейін)	5 – 100 мм (в зонах потери циркуляции до 100 мм)
Бөлшек өлшемі / Фракция	< 5 мкм (ультрадисперстік ұнтақ)	< 5 мкм (ультрадисперсный помол)
Температуралық диапазон / Температурный диапазон	5 … +120 °C	5 … +120 °C
Аязға төзімділігі / Морозостойкость	F75 – F100	F75 – F100
Су өткізбейтіндігі / Водонепроницаемость	W14 – W16	W14 – W16
Химиялық төзімділігі / Химическая стойкость	Керосинге, мұнайға және сульфаттарға төзімді	Керосин, нефть, сульфатостойкий
Сақтау мерзімі / Срок хранения	12 ай, құрғақ және жылдетілетін орында, −40 … +40 °C т.с.	12 месяцев в сухом помещении (−40 … +40 °C)

Көрсетіштер +25°C температурасы кезіндегі 50% салыстырмалы ылғалдық үшін көрсетілген / Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°C.

NANO CEMENT
UT9

Қазақстанда жасалған және сертификатталған. Өндіруші: Ақтөбе қ., Промзона, 679/17 ЖШС «ЭкоМикс»
Сделано и сертифицировано в Казахстане. Производено: г. Актобе, ул. Промзона, уч. 679/17 ТОО «ЭкоМикс»
+7 (707) 539 00 00

25kg

EASYMIX

UT9

NANOCEM
УЛЬТРАДИСПЕРСТІ
ЦЕМЕНТ ҰНТАҒЫ

7 45604 60421 5

СТ РК 1168-2006

EASYMIX

NANOCEM
UT9

УЛЬТРАДИСПЕРСТІ ЦЕМЕНТ ҰНТАҒЫ
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ПОРОШОК

25kg

EASYMIX

NANOCEM
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЙ
ЦЕМЕНТНЫЙ ПОРОШОК

UT9

EASYMIX.KZ
PERFECT MIX
FOR YOUR
BUILDING NEEDS