

## ELTE TTK

### Meissner-effektus vizsgálata

Olar Alex

# Tartalomjegyzék

I.	Elméleti összefoglaló, mérési eszközök	2	)
	I.1. Hibabecslés		2
II.	Kiértékelés	•	3


### I. Elméleti összefoglaló, mérési eszközök

A szupravezető anyagra jellemző hőmérséklet alatt kizárja magából a mágneses teret. Az adott anyag ekkor tökéletes diamágnessé válik, azaz a mágneses szuszceptibilitása,  $\chi = -1$  lesz. A kísérlet során ennek változásást vizsgáljuk. A ténylegesen mért  $\chi$  érték nem lesz természetesen -1, mivel nem válik az anyag egésze szupravezetővé.

A mérés során sorosan kötött tekercsek közitti platina hőmérővel mérjük a hőmérsékletet. A tekercsek közötti kis feszültségkülönbséget pedig a minta nélküli tekercsre kötött műveleti erősítőből a lock-in műszerre kötve mérjük. Így a mintát behelyezve az egyik tekercsbe az feszültségkülönbséget okoz a két tekercs között:

$$\frac{\Delta U}{U_0} = \chi \frac{V_m}{V} \tag{1}$$

Esetünkben a jegyzethez képest egy negatív előjel különbég van, mivel ellentétesen kalibráltuk a szuszceptibilitás-feszültség kitérést. A lock-in kimenetén lévő feszültség maximumát és minimumát megkeresve, minta nélkül, bekalibráltuk azt  $90^{\circ}$ -ra, azaz (d) ponton mért 0 V-ra, természetesen ezén még volt egy offset feszültség, amit részben külső, részben belső fázistolás okozott.



1. ábra. A lock-in műszer vázlatos rajza, és a (d) ponton mért feszültség

A mérési adatokat egy számítógép mentette nekünk, minden pontban egy hőmérséklet, feszültség, idő és melegedés/hűlés számkódot kaptunk meg. A lock-in műszer feszültségállásából mindi tudnunk kellett az aktuális méréshatárt. Ez a Meissner-effektus során 300  $\mu V$ -ra volt állítva, míg  $U_0$  mérése során 10 mV-ra. Ebből  $U_0$  mért értékére:

$$U_0 = (5.74 \pm 0.01) \ mV \tag{2}$$


Az adatok közül ismert volt V és  $V_m$ , amelyek (1)-ben szerepelnek. Ezek rendre 300  $mm^3$  és 22  $mm^3\pm1\%$  térfogatúak. Így a kapott feszültség-hőmérséklet diagrammokat szuszceptibilitás-hőmérséklet diagrammokká lehetett konvertálni.

#### I.1. Hibabecslés


A szuszceptibilitás hibájához figyelmbe kell venni a  $U_0$  mérési hibáját és a minta térfogatának hibáját, amik rendre 1% és 0.1%. A feszültség mérés bizonytalánságát figyelembe véve azonban a szuszceptibilitás hibáját 2%-al becsülöm. Ezen kívül még a hőmérséklet mérésnek 0.5 K körüli hibát becsülök, mivel a platina hőmérő nem közvetlenül a mintát méri, hanem a két tekercs között helyezkedik el.

#### II. Kiértékelés


Először is ábrázoltak a kérdéses tartományban a melegedéshez és hűléshez tartozó mérési pontokat.



A leírásban szerepel, hogy a legegyszerűbb módszer egyszerűen adott T hőmérséklet mellett összeátlagolni a mérési eredményeket és ezáltal megszerkeszteni az átlagolt átmeneti görbét.




Azonban itt figyelmbe kell venni a melegedés sebességét, amit szintén az adatsorban megkaptunk. Véve tehát először a hőmérséklet-idő grafikonokat hűlésre és melegedésre a következőt kaptam:




2. ábra. A melegedés időben vissza van tolva hiszen a hűlés hőmérséklete után kezdődött el és ment végig ugyan azon az átmeneti hőmérséklet tartományon

Ahol látható, hogy a görbék meredeksége jócskán eltér, így azok meredekségével súlyozva számoltam ténylegesen összeátlagolt görbét. Ehhez persze deriválni kellett az előbbi görbéket. Természetesen diszkrét esetben differenciát vettem:




Ahol a hűlés deriváltjának (-1)-szeresét vettem, mert abszolútértékben kell súlyoznom. Ezzel a következő eredményre jutottam:

Látható, hogy az eltérés valójában közel elhanyagolható, hiába a derváltak közötti eltérés. Az a helyzet, hogy ilyen pontosan mint amennyit ez javít az átlagon nem fogom a szuszceptibilitást megmondani. Ennek ellenére a súlyozott görbét konvertálom az (1)-es egyenlettel a szuszceptibilitás-hőmérsékletté:



3. ábra. A korábbi, egyszerűen összeátlagolt görbe, és a meredekségekkel súlyozottan összeátlagolt görbe



4. ábra. Az átlagolt görbe transzformáltja, a 10%-os és 90%-os szuszceptibilitásértkeknél jelzett kék vonalak metszétpontjaival, míg a középső az átlagakulás  $T_c$  hőmrésékletét hivatott jelezni

A kék vonalak  $T_1=(90.25\pm0.5)~K$  és  $T_2=(92.75\pm0.5)~K$ -nél metszik a görbét. A szuszceptibilitás maximális értéke jól láthatóan  $\chi=-(0.35\pm0.01)$ , míg természetesen az offset miatt kellett bevinnem a rendszerbe egy 0.145-ös eltolást, hogy 95 K felett, 0-ba kalibráljam a mérést. Az átalakulás hőmérséklet a szuszceptibilitás 50%-os értékéhez kalibrálva  $T_c=(92.1\pm0.5)~K$ .