



佛玛特® MO 2190 AG

Foamaster® MO 2190 AG

产品概述

矿物油消泡剂

- 100 %活性份消泡剂，兼具高效性、长效性和相容性
- 主要用于水性胶粘剂，也能用于水性涂料及油墨

化学组成

矿物油消泡剂

性能

外观

不透明的米白液体

技术参数

(非供应指标)

密度 20 °C	0.886 g/l
含水量（卡尔费休滴定法）	≤ 0.5 %
加德纳色值	≤ 6
水分散性（10 %在水中）	易分散

应用

佛玛特® MO 2190 AG 的性能优势有：

- 广泛适用性-多消泡机制的使用使得本产品可以应用在乳胶类胶粘剂、涂料和油墨等广泛领域。
- 相容性- 本产品为得到良好漆膜相容性而设计，能使漆膜透明且无缺陷。
- 长效性- 本产品储存及泵输或应用环境下持续抑泡，长效性好。

推荐用量

配方总量的 0.2 ~ 0.5 %

在涂料配方中，它可以直接添加，也可以在水中稀释后使用。涂料生产时，推荐分两次添加本产品，在研磨前先加一半的消泡剂能在颜料分散时防止产生泡沫，另一半在调漆时添加。

在胶粘剂配方中，仅添加 0.2 ~ 0.5 % 的本产品就能有效的在生产及施工过程中消泡。推荐起始用量在 0.5 %（按总配方算）。从这个点开始用不同的添加量，调整个别体系以及操作条件的需要，优化消泡剂的需求。

储存

佛玛特® MO 2190 AG 建议室温储存，产品能保存 1 年。包装桶必须保持紧闭，避免与水或水蒸
汽接触。使用前搅拌均匀。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示：

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们的产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标， ™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂
BASF Formulation Additives
www.basf.com/formulation-additives
formulation-additives-asia@basf.com