

Joncryl[®] 90 ap

产品性质

水性光油及油墨用非成膜苯丙乳液

主要特性和优点

极佳的透性
高光泽
耐热
快干

特性

外观

半透明乳液

典型参数

(不作为产品规格说明书)

固含	44 %
粘度, 25 °C	260 mPa.s
酸值	76
密度, 25 °C	1.05 g/cm ³
分子量 (wt. av.)	>200,000
玻璃化温度 T _g (DSC)	110 °C
最低成膜温度	>85 °C
pH	8.3
冻融稳定性	是

应用

Joncryl[®] 90 ap 是一款适用于水性光油和柔版及凹版油墨的非成膜乳液，可提供耐热封及耐脱膜等特性。如果在配方中加入碳酸锌铵溶液，能进一步提高耐热性能。在光油配方中，Joncryl[®] 90 ap 还可以提高光泽和透性。

Joncryl[®] 90 ap TDS CN (03-2020)

安全

当使用这类产品时，请遵从产品安全资料的建议，并根据化学品性质进行个人和生产场地的安全、卫生防护。

注意事项

本技术说明书中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用，这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性之保证，用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利，恕不另行通知；上述信息亦不构成对产品合约质量之保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规之规定。

® = 注册商标, ™ = 巴斯夫集团商标, 特殊说明除外

巴斯夫新材料有限公司
上海市浦东新区江心沙路300号