

Laromer® UA 9029

耐候性好 耐化学品性好

耐刮擦

化学成分 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯,70%固含溶解于乙酸丁酯

特性

产品性质

主要特性和优点

外观 透明低粘度液体

典型参数

(不作为产品规格说明书)

粘度,23°C (D=100 s ⁻¹)	0.3~1.0 Pa⋅s
碘色号	≤ 3
不挥发物组分	68%~72%
密度,20℃	1.08 g/cm ³
闪点	> 28 °C

Laromer® UA 9029是一款用于辐射固化涂料的脂肪族聚氨酯丙烯酸酯。

应用

溶解性和相容性

为了降低粘度,除脂肪烃之外,Laromer® UA 9029可以用涂料行业中通用的有机溶剂进行稀释。此外,Laromer® UA 9029可与用作活性稀释剂的丙烯酸和甲基丙烯酸单体相容,例如HDDA, TPGDA,甲基丙烯酸羟乙酯,甲基丙烯酸羟丙酯等,也可以与其他类型UV树脂相容,例如聚醚类、聚酯类、环氧类或聚氨酯类丙烯酸酯。

应用领域

Laromer® UA 9029具有出色的耐候性以及良好的耐化学性和耐刮擦性。对于户外应用的柔性基材,额外的弹性是有利的,因此Laromer® UA 9029是一款良好的混拼树脂。

含有乙酸丁酯,使得Laromer® UA 9029成为溶剂型喷涂涂料的树脂。为达到高性能,在UV或EB辐射交联之前,需要将溶剂(乙酸丁酯)先蒸发掉。

对于耐候性要求更高的户外领域,建议使用光稳定剂(例如Tinuvin® 400, Tinuvin® 292),而正确选择光引发剂也是十分重要的。为了充分固化,氧化膦(如Irgacure® 819, TPO, 2100)应作为光引发剂混和物的一部分。

储存

此产品必须在30°C以下密封保存,并请注意避免阳光直射。

如需进一步详细的应用信息,请联系我们技术支持部门。

安全

当使用这类产品时,请遵从产品安全资料的建议,并根据化学品性质进行个人和生产场地的安全、卫生防护。

注意事项

本技术说明书中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用,这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性之保证,用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利,恕不另行通知;上述信息亦不构成对产品合约质量之保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规之规定。

®=注册商标,™=巴斯夫集团商标,特殊说明除外

巴斯夫东亚地区总部有限公司

香港中环康乐广场1号怡和大厦45楼