

埃夫卡® PA 4450

Efka® PA 4450

高分子量分散剂 产品概述

埃夫卡® PA 4450 是适用于非水性体系,极性和非极性涂料体系的无机和有机颜料的分散

剂。具有抗絮凝,增强颜料的展色力以及减少研磨时间的作用。

化学组成 含羧基聚合物

性能

外观 透明液体

技术参数 密度 20℃ ~ 1.02 g/cm³ (非供应指标) 1.479 ~ 1.489

折光率

应用

埃夫卡®PA 4450 可以用于所有体系中,例如醇酸,PE,丙烯酸,双组份聚氨酯体系,双 组份环氧体系,不饱和聚酯体系。也可以在极性较低的体系中应用。

埃夫卡® PA 4450 可以与所有常规溶剂配合使用。即使是异构烷烃,也能展现良好的溶解 度, 使得它在这些体系中非常有效。

埃夫卡®PA 4450 用于分散色浆,性能优异。

推荐用量

添加量一般为总配方的 0.2~1.0 %。添加量应基于颜料的种类和量来实验决定。建议在研 磨阶段添加。可以将埃夫卡® PA 4450, 颜料和溶剂在添加树脂之前先混合, 将达到最佳 效果。

基于长油醇酸在异构烷烃中的色浆的推荐添加量

氧化铁红	6 ~ 7 %	按颜料质量
酞菁绿	40 ~ 50 %	按颜料质量
炭黑	60 ~ 70 %	按颜料质量

储存

埃夫卡® PA 4450 应密封保存于阴凉干燥,通风良好的场所。 保持温度在 5 $^{\circ}$ C 到 35 $^{\circ}$ C 之间。

安全

在处理此产品时,请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护,工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素,这些数据不能帮助你完成研究和测试;这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化,恕不另行告知,且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

®=注册商标, ™=巴斯夫集团商标,除非另有说明

巴斯夫配方助剂

BASF Formulation Additives www.basf.com\formulation-additives formulation-additives-asia@basf.com