

莱思诺® MI 6735

Loxanol® MI 6735

产品概述

附着力促进剂

- 高效的附着力促进剂,可以结合不同材料
- 在涂料,油漆和胶粘剂中可以充当物理或化学交联剂

化学组成

聚乙烯亚胺

性能

外观

透明液体

技术参数 (非供应指标)

水		最 大 1.0%
亚乙基亚胺残余物		最大 1 ppm
粘度 50℃	DIN 53015	~ 15,000 mPa·s
平均分子量	GPC	~ 25,000 g/mol
pH值	按供应形式	~ 13

应用

莱思诺® MI 6735 是多功能的高电荷密度的阳离子聚乙烯亚胺。它对于负电荷表面有强吸附作用,例如纤维素,聚酯,聚烯烃,聚酰胺和金属。因此它是一款推荐用于不同材料的附着力促进剂。

莱思诺® MI 6735 是复合膜油墨印刷行业的高效附着力促进剂,特别适用于三明治印刷法的复合膜。

莱思诺® MI 6735 的碱性很强,只有对碱稳定的树脂和颜料产品才能和本产品一起使用。例如聚乙烯醇缩丁醛树脂。

莱思诺® MI 6735 有大量外周氨基,可以作为涂料,油漆和胶粘剂的物理或化学交联剂。

推荐用量

建议用量为配方总量的 0.5~1.0%, 根据不同应用类型来选择用量。

在运输,储存和使用中需要注意,莱思诺® MI 6735 的粘度随温度升高而显著降低。加水稀释也可以降低产品的粘度。

储存

莱思诺® MI 6735 应储存于阴凉干燥的地方。高温以及阳光直射会导致变色和表面成膜。若由于零下低温储存导致凝固,边搅拌边快速加热不高于 80 ℃ 可以使产品恢复。这不会影响产品的性能。过多暴露在空气中,氧气会导致产品变色。因此建议储存时用氮气保护保存。

安全

在处理此产品时,请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护,工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示:

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素,这些数据不能帮助你完成研究和测试,这 些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化,恕不另行告知,且不构成 商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

®=注册商标, ™=巴斯夫集团商标,除非另有说明

巴斯夫配方助剂

BASF Formulation Additives www.basf.com\formulation-additives formulation-additives-asia@basf.com