

Sovermol® 1140

产品性质

Sovermol® 1140是一款用于聚氨酯体系的多元醇

主要特性和优点

适用于胶粘剂的通用型多元醇

疏水性好

凝胶时间延长剂

硬且有弹性

可再生原料含量高

化学成分

脂肪酸改性聚酯

特性

外观

黄色低粘度清澈液体

典型参数

(不作为产品规格说明书)

含水量	DGF C-III 13A	< 0.2 %
酸值	DGF C-V 2	< 3.0
羟值	DGF CV 17A, B	190 – 230 mg KOH/g
粘度, 20 °C	DIN 53015	600 – 1400 mPa.s

应用

与MDI聚合物搭配使用时，Sovermol® 1140可以用于聚氨酯半硬泡和电子产品浇注应用。

混合配方 (无填料)

100 g Sovermol® 1140

5 g 分子筛浆料

51 g Polymer MDI*

*e.g. Lupranate M 20 S – BASF Polyurethanes

储存

Sovermol® 1140 的储存温度应高于15°C，否则会出现结晶现象。建议加温至约~50°C，可以除去结晶。

如需进一步详细的应用信息，请联系我们技术支持部门。

安全

当使用这类产品时，请遵从产品安全资料的建议，并根据化学品性质进行个人和生产场地的安全、卫生防护。

注意事项

本技术说明书中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用，这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性之保证，用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利，恕不另行通知；上述信息亦不构成对产品合约质量之保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规之规定。

® = 注册商标, ™ = 巴斯夫集团商标，特殊说明除外

巴斯夫新材料有限公司
中国上海市浦东新区江心沙路300号