

# Sovermol® 1102

产品性质

Sovermol® 1102 是一款适用于户外的耐光稳定型聚氨酯体系的多元醇

主要特性和优点 通用型多元醇

疏水性好 反应型稀释剂 软弹性

凝胶时间延长剂

化学成分 轻微支化聚醚/聚酯

特性

典型参数

(不作为产品规格说明书)

含水量	DGF C-III 13A	< 0.1 %
酸值	DGF C-V 2	< 3.0
羟值	DGF CV 17A, B	210 – 245 mg KOH/g
粘度, 20°C	DIN 53015	150 – 650 mPa.s
密度, 20°C	DGF C-IV 2B (52)	0.98 - 1.02 g/cm <sup>3</sup>
色值	DIN ISO 4630	0 – 8

## 应用

与MDI聚合物搭配使用时,Sovermol® 1102可以用于2KPU涂料和浇铸材料。

另外, Sovermol<sup>®</sup> 1102具有疏水性,所以对固化过程中的潮气敏感性较低。

混合配方 (无填料)

100 g Sovermol® 1102 5 g 分子筛浆料 55 g Polymer MDI\*

\*e.g. Lupranate M 20 S - BASF Polyurethanes

### 技术说明书 | 汽车与一般工业

Sovermol® 1102 TDS CN (03-2020)

page 1 of 2

如需进一步详细的应用信息,请联系我们技术支持部门。

#### 安全

当使用这类产品时,请遵从产品安全资料的建议,并根据化学品性质进行个人和生产场地的安全、卫生防护。

#### 注意事项

本技术说明书中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用,这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性之保证,用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利,恕不另行通知;上述信息亦不构成对产品合约质量之保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规之规定。

®=注册商标, ™=巴斯夫集团商标, 特殊说明除外

#### 巴斯夫新材料有限公司

中国上海市浦东新区江心沙路300号

技术说明书 | 汽车与一般工业