

## 瑞乐斯® HS 1152

## Rheovis® HS 1152

产品概述 水性流变助剂

瑞乐斯® HS 1152 是一款用于水性涂料的优异的低剪切增稠的水性流变改性剂。

**化学组成** 疏水改性碱溶胀型丙烯酸共聚物(HASE)

性能

**外观** 白色乳液

技术参数 (非供应指标)

固含量~ 40 %pH 值~ 3.2

布氏粘度 25 °C, 20 rpm ~ 5 mPa⋅s

密度 20 °C ~ 1.073 g/cm<sup>3</sup>

应用

瑞乐斯<sup>®</sup> HS 1152 在水性涂料体系中可以有效地增加低剪切粘度,提供假塑性。在内外墙涂料体系里,提供较好的抗流挂性能,可以部分替代纤维素。

与聚氨酯类增稠剂搭配使用,可以有效平衡流平和抗流挂,特别适合无气喷涂。

瑞乐斯 $^{8}$  HS 1152 在 pH = 8 ~ 10 时效果最佳。该产品提供以下优点:

- 低剪切增稠
- 抗流挂好
- 增稠效果极好
- 适用于涂料及砂浆

推荐用量

配方总量的 1.0~3.5%。建议客户通过实验来确定最佳添加量。

瑞乐斯® HS 1152 可在生产过程的任何阶段添加。添加本产品后,应再次检查 pH 值并调节至 8~10。瑞乐斯® HS 1152 也可以碱溶液的形式搅拌入聚合物分散体中。该溶液的固含量应当 大于 1%,以便于操作。建议用水来稀释增稠剂,并一边搅拌一边加入碱液。在添加完成后再 次检测 pH 值。

技术说明书 2020/03 页码 2 / 2 Rheovis® HS 1152

根据具体应用,建议将瑞乐斯® HS 1152 与其他瑞乐斯®增稠剂或纤维素衍生物结合使用,以 获得所需的流变效果。

储存

瑞乐斯® HS 1152 应储存在阴凉干燥的场所。

## 安全

在处理此产品时,请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护,工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

## 提示:

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素,这些数据不能帮助你完成研究和测试,这 些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、比率和质量等都可能发生变化,恕不另行告知,且不构成商 定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

®=注册商标, ™ =巴斯夫集团商标,除非另有说明

巴斯夫配方助剂

BASF Formulation Additives www.basf.com\formulation-additives formulation-additives-asia@basf.com