

# Joncryl® 1695

产品性质	适用于印刷油墨的丙烯酸乳液，不含氧化锌，耐热
主要特性和优点	不含氧化锌或其他金属交联剂 耐热释放性 耐热摩擦 薄膜附着力强
化学成分	丙烯酸乳液

## 特性

外观	透明乳液
典型参数 (不作为产品规格说明书)	固含量, 145°C (2g, 60 min) ~ 40.2% pH, 25°C ~ 8.5 粘度, 25°C (#2 LV, 30 rpm, 30 sec) ~ 1,100 cps 分子量 (Mw) >200,000 酸值 120 密度, 25°C 1.03 g/cm³ 最低成膜温度 <5°C 冻融稳定性 是 总 VOC 0.3% wt

## 应用

Joncryl® 1695 是一种专为耐热应用设计的苯丙成膜乳液，不含氧化锌或其他金属交联剂。该乳液还可用于制备耐热摩擦的瓦楞纸箱预印油墨。

Joncryl® 1695 建议用于：

- 用于柔印或凹印的耐热油墨
- 耐热光油

应用 Joncryl® 1695 制备的油墨涂布于纸张类基材表面，油墨面对油墨面的测试中可通过325°F（约165℃）的耐温测试。添加 Zinc Oxide Solution #1 可进一步提高耐热性。

Joncryl® 1695 TDS CN (02-2020)

#### **安全**

当使用这类产品时，请遵从产品安全资料的建议，并根据化学品性质进行个人和生产场地的安全、卫生防护。

#### **注意事项**

本技术说明书中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用，这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性之保证，用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利，恕不另行通知；上述信息亦不构成对产品合约质量之保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规之规定。

® = 注册商标, ™ = 巴斯夫集团商标，特殊说明除外

**巴斯夫东亚地区总部有限公司**

香港中环康乐广场1号怡和大厦45楼