

# 阿塔杰® 30

# Attagel® 30

**产品概述**                      凹凸棒土

阿塔杰® 30 是一种中等研磨细度，经济型的增稠剂，适用于各种增稠应用。阿塔杰® 30 通常用于对颗粒尺寸和残留物要求不高或者可以获得极佳混合和分散的场合。

**化学组成**                      (Mg,Al)<sub>5</sub>Si<sub>8</sub>O<sub>20</sub>·4H<sub>2</sub>O

<b>性能</b>	
<b>外观</b>	细粉末，淡奶油色
<b>技术参数</b> (非供应指标)	pH 值（去离子水）                      9.8
	体积密度（松散）                      561 kg/m <sup>3</sup>
	FANN 粘度                      26                      （3.8 %分散在淡水中）
	平均粒径（干粉）                      13 微米
	325 目湿筛残余物                      1.9 %
	104 °C 产生的游离水分                      12.6 %

**应用**                      阿塔杰® 30 用于以下应用：

- 化学悬浮液
- 粘接缝
- 沥青涂料

建议将阿塔杰® 30 用于有垂直表面抗流挂要求的接缝混合料。该产品易于添加，并能减少起毛，形成非常光滑和无划痕的表面，便于进一步涂装。

**储存**                      阿塔杰® 30 应储存于阴凉干燥的场所。

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

®=注册商标, TM=巴斯夫集团商标, 除非另有说明

巴斯夫配方助剂  
BASF Formulation Additives  
[www.basf.com/formulation-additives](http://www.basf.com/formulation-additives)  
[formulation-additives-asia@basf.com](mailto:formulation-additives-asia@basf.com)